



Dual LockTM

flexibler Druckverschluß

Wellenförmiges „Ein-Komponenten“ System


Produkt-Information

6/98

Beschreibung

Dual LockTM ist ein selbstklebender, flexibler Druckverschluß in Rollenform. Das patentierte System besteht aus schwarzen und transparenten Polyolefin-Streifen mit **wellenförmig** angeordneten Halbkugelhäköpfen auf kurzem Stamm.

Durch einfaches Zusammendrücken entsteht eine feste, aber wiederlösbare Verbindung:



Dual Lock flexibler Druckverschluß ist zudem selbstklebend ausgerüstet, für permanente Verbindungen. Hierdurch werden bekannte Nachteile herkömmlicher Befestigungssysteme vermieden: Kein umständliches Arbeiten mit Schrauben oder Nieten, keine sichtbaren Löcher, die das optische Aussehen einer Oberfläche beeinträchtigen.

Dual Lock flexibler Druckverschluß ist entweder mit einem Synthesekautschuk- oder einem Acrylat-Klebstoff selbstklebend ausgerüstet:

Der **Synthese-Kautschuk-Klebstoff** zeichnet sich neben einer hohen Soforthaftung auch durch eine gute Klebkraft auf niederenergetischen Oberflächen wie PP, PE und pulverbeschichteten Materialien aus.

Der **Acrylat-Klebstoff** (VHBTM-Klebeband) zeichnet sich durch eine hohe Scherfestigkeit auch bei höheren Temperaturen und rauen Oberflächen aus. Er besitzt eine ausgezeichnete Endklebkraft und eine hohe Alterungs-, UV-, Chemikalien- und Weichmacherbeständigkeit.

Weitere Klebstoffe auf Anfrage.

Dual Lock flexibler Druckverschluß bietet folgende Vorteile:

„Ein-Komponenten“ System: Bei dieser wellenförmigen Version von Dual Lock erreicht jetzt nur eine Komponente das, wozu bisher zwei verschiedene Dual Lock Komponenten notwendig waren.

Die Kombination 40 : 40 Köpfe/cm² ergibt ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Befestigungskraft und Wiederlösbarkeit. Diese Kombination ist in der Haltekraft mit der Kombination 26 : 62 Köpfe/cm² zu vergleichen.

(Siehe hierzu Produktinformation Dual Lock Standardversion)

Kontrollierte Verbindung: Die Köpfe gleiten übereinander, bis sie durch Druck ineinander verankert werden. Keine Fehlverschlüsse oder vorzeitige Verbindungen. Der Druckverschluß kann jetzt auch gekreuzt, versetzt oder überlappt verbunden werden.

Der Verschlußvorgang ist akustisch einwandfrei wahrnehmbar.

Krafteinleitung: Der Druckverschluß kann auf Zug- als auch auf Scherfestigkeit belastet werden. Schälbelastung öffnet den Verschluß.

Rüttelfeste Verbindung: Der Druckverschluß ist eine dauerhafte mechanische Befestigung, die sich auch durch anhaltende Rüttelbewegung nicht löst.

Befestigungsmöglichkeiten: Neben den bereits aufgeführten selbstklebenden Versionen, können die unbeschichteten Versionen genäht, geheftet oder auf PP ultraschallverschweißt werden.

Es stehen auch Produkte zur mechanischen Befestigung (Schrauben, Nieten, Klemmen, Stecken) zur Auswahl.

Toleranzüberbrückung: Durch dieses Befestigungssystem besteht die Möglichkeit, auftretende Toleranzen zu überbrücken.

Die 3M Produktionsstätte ist nach ISO 9002 zertifiziert.

Anwendungen

Dual Lock flexibler Druckverschluß ist eine kontrollierbare, äußerlich unsichtbare Verbindung zur wiederlösbaren Befestigung von Verkleidungen, Abdeckungen, Bauteilen etc., die zum Austausch bei Montage, Wartung oder bei Reparaturen schnell und einfach gelöst und wieder befestigt werden sollen.




Eingesetzt wird dieser Druckverschluß z.B. in der Fahrzeug-, Geräte-, Spielzeug- und Möbelindustrie, im Maschinen- und Apparatebau wie auch im Werbemittel- und Dekorationsbereich.

Merkmale*

	SJ 3440	SJ 3460	SJ 3540	SJ 3550	SJ 3560
Klebstoff	–	–	Synthese-Kautschuk	Acrylat (VHB)	Acrylat (VHB)
Schutzabdeckung	–	–	weiß	transp., 3M Logo rot	transp., 3M Logo rot
Farbe Klebstoff	–	–	weiß	weiß	transparent
Köpfe/cm²	40				
Material	Polyolefin				
Farbe	schwarz	transluzent	schwarz	schwarz	transluzent
Gewicht (g/m²)	800	800	1120	1440	1760
Verschlußdicke (mm)	4,1	4,1	5,8	5,8	5,8
Verschlußzyklen	> 1.000				
Temperaturbeständigkeit dauernd (°C) kurzzeitig (°C)	-30 bis +70 +95	-30 bis +70 +95	-30 bis +50 +70	-30 bis +70 +95	-30 bis +70 +95
Lösemittelbeständigkeit ¹⁾	X	X	–	X	X
Weichmacherbeständigkeit	X	X	–	X	X
Feuchtigkeitsbeständigkeit	X	X	X	X	X
UV-Beständigkeit	X	X	–	X	X

¹⁾ Spritztestzyklus: 20 Sekunden eingetaucht, 20 Sekunden Lufttrocknung, 3 Zyklen
Keine erkennbare Verminderung der Klebkraft durch Spritzer von Lösungsmitteln, insbesondere durch Benzin, JP-4 Flugtreibstoff, Motoröl, Aceton, Ammoniakreiniger, MEK

Leistungswerte ²⁾**bei...**

		SJ 3440	SJ 3460	SJ 3540	SJ 3550	SJ 3560
Dynamische Zugfestigkeit³⁾ (N/cm ²)		21	26	21	21	26
max. statische Zugfestigkeit⁴⁾ (g/cm ²)	 bei -30°C +20°C +50°C +95°C	160 160 160 80	160 160 160 80	160 160 80 –	160 160 160 80	160 160 160 80
max. statische Scherfestigkeit⁴⁾ (g/cm ²)	 bei -30°C +20°C +50°C +95°C	160 160 160 80	160 160 160 80	160 160 80 –	160 160 160 80	160 160 160 80

²⁾ Jedes Produkt wurde auf Aluminium bzw. Edelstahl getestet, Prüftemperatur: 22 °C/50 % r.L.

³⁾ Abzugsgeschwindigkeit 300 mm/min.

⁴⁾ Haltekraft abhängig von der angegebenen Temperatur, Testdauer: 10.000 min.

Lieferdaten

	SJ 3440	SJ 3460	SJ 3540	SJ 3550	SJ 3560
Rollenlänge (m)	45,7*				
Rollenbreite (mm)	12,7 / 25,4 / 50,8 / 101,6				
Breitentoleranz	± 0,8 mm				
Formstanzteile	auf Anfrage				

* Bei Mindermengen fragen Sie unser „Spendeboxen“-Programm an.

Entflammbarkeit

Dual Lock Druckverschluß hat den Entflammbarkeitstest nach F.A.R. 25.853 (b-2) bestanden. Nähere Informationen auf Anfrage.

Verarbeitung

Die optimalen Verarbeitungsparameter sind in unserer Information „Verarbeitungshinweise für 3M Industrie-Klebebänder“ beschrieben. Diese sowie weitere technische Informationen können Sie per Fax-Abruf direkt anfordern unter 0 1805/234-007 (7 x 24 Std.).

Lagerung

Unverarbeitet, 12 Monate nach Eingang beim Kunden im Originalkarton bei 50% rel. Luftfeuchtigkeit und ca. 20 °C Lagertemperatur.

*** Wichtiger Hinweis:**

Die vorstehenden Angaben stellen unsere gegenwärtigen Erfahrungswerte dar. Prüfen Sie bitte selbst vor Verwendung unseres Produktes, ob es sich auch im Hinblick auf mögliche anwendungswirksame Einflüsse für den von Ihnen vorgesehenen Verwendungszweck eignet. Alle Fragen einer Gewährleistung und Haftung für dieses Produkt regeln sich nach unseren jeweils gültigen Verkaufsbedingungen, sofern nicht gesetzliche Vorschriften etwas anderes vorsehen.

3M und Dual Lock sind Warenzeichen der Firma 3M.



3M Deutschland GmbH
Industrie-Klebebänder, Klebstoffe
und Spezialprodukte

Carl-Schurz-Str.1, 41453 Neuss
Telefon 0 21 31/14 33 30, Telefax 0 21 31/14 38 17
Internet <http://www.3M.com/de>