

# Merkblatt

## Complex Laugenbeize Beigra

**Produktart:** Positiv-Universalbeize – entwickelt für das Jahr 2000 – für alle Holzarten, für alle herkömmlichen Verarbeitungsmethoden geeignet, **für rationelle industrielle Verarbeitung auf Spritzautomaten hervorragend geeignet.**

**Einsatzgebiete:** für alle Holzoberflächen im Innenbereich

**Vorteile:** Geruchlos, nicht giftig, natürliches Beizbild, extrem schnell trocknend, nicht feuergefährlich; durch eingebauten Egalisator werden optimale, gleichmässige Oberflächen erzielt, dadurch auch geringerer Verbrauch von Überzugsmaterial.

**Verarbeitung: Positiv-Universalbeize** wird vorzugsweise im Spritzverfahren gleichmässig und nicht zu satt aufgetragen. Im Spritzverfahren wird die **Positiv-Universalbeize** nur aufgebelt, sodass auf stehenden Flächen und fertigen Möbelstücken gearbeitet werden kann. Eine Verarbeitung mit Pinsel oder Schwamm ist möglich. **Positiv-Universalbeize kann künstlich getrocknet** (wichtig für Beizmuster) werden und wird **nur einmal aufgetragen. Verarbeitung im Spritzverfahren** bringt wesentliche Vorteile! Keine Fleckenbildung, kein Einlaufen an den Stirnseiten, kein Aufquellen des Holzes beim Aufbringen auf grossen Flächen, kein Verziehen des Holzes, rasche Trocknung, grosse Ausgiebigkeit, praktisch kein Ausbürsten.

**Spritzeinstellung:** ca. 1.5 bar – Düse 1.2 – 1.3

**Verbrauch:** ca. 100g/m<sup>2</sup>

**Hinweise:** alle Farbtöne untereinander mischbar

**Positiv-Universalbeize** ergibt trotz der geringen Auftragsmenge ein intensives positives Beizbild, dass sich bei der extrem raschen Trocknung (ca. 3 Std.) entwickelt. Ein Ausbürsten nach der Trocknung ist in der Regel nicht notwendig, lediglich ein Entstauben.

**Positiv-Universalbeize** kann mit jedem handelsüblichen Produkt überarbeitet werden; wir empfehlen als wasserfeste Beschichtung: Complex Hartöl, Complex Hartölwachs, Complex HU 005 Waterproof Universalwax, Complex HU Bienenwachs, Complex HU Antikwax, FF oder Complex HU 203, 2K-PU Lack.

**Auch für Überlackierung mit Wasserlack geeignet.**

**Vor Gebrauch gut schütteln! Stets Probebeizung auf Originalholz durchführen und mit vorgesehenem Überzugsmaterial überarbeiten um den Endfarbton zu erhalten.**