

3M™ Finesse-it™ Polish Extra Fine 06002



Beschreibung

3M™ Finesse-it™ Polish Extra Fine wurde speziell entwickelt für Anwendungen auf kratzfesten Klarlacken und Kunststoffen, um kleine und kleinste Kratzer, Wirbel und Schleier zu entfernen.

Anwendungsgebiete

3M™ Finesse-it™ Polish Extra Fine ist besonders geeignet für das schleierfreie Auspolieren leichter Kratzer bei der Reparatur lackierter Oberflächen.

Anwendungsempfehlung

Um das Auftreten von Verfärbungen und Schleiern auf der Oberfläche zu vermeiden, wird empfohlen, sich an die Vorgaben und Hinweise des Lackherstellers in Bezug auf Lackauftrag und /oder Aushärtung zu halten.

Physikalische Eigenschaften

Behälter	US-Gallone (3,785 l)
Flammpunkt	> 100,0° C
Farbe	weiß
Konsistenz	dickflüssig
Viskosität	14.000 – 19.000 cps
pH-Wert	7,0 – 8,0
Spezifisches Gewicht	ca. 3,58 – 3,63 kg / Gallone

Eigenschaften

- Wasserbasierend
- Enthält keine Silikone
- Sehr feines Material
- Leicht zu entfernen

3M™ Finesse-it™ Polish Extra Fine 06002

Gebrauchsanweisung

Um beste Arbeitsergebnisse zu erzielen, wird der Einsatz von pneumatischen und elektrischen Exzenter-Poliermaschinen in Verbindung mit 3M-Zubehör empfohlen.

1. Setzen Sie ausreichend Polierpaste ein, um die reparierende Fläche während des Polierens feucht zu halten.
2. Benetzen Sie das Poliermedium gleichmäßig und vollflächig mit Polierpaste, bevor Sie die Maschine starten.
3. Starten Sie die Maschine mit aufgesetztem Poliermedium und beginnen Sie den Poliervorgang mit mittlerem Druck.
4. Reduzieren Sie den Druck in den letzten 2 – 3 Sekunden des Polierens und beenden Sie den Vorgang, sobald die Kratzer auspoliert sind. Lassen Sie die Polierpaste nicht antrocknen.
5. Entfernen Sie die Rückstände mit einem weichen und trockenen Tuch.

Bitte beachten Sie: Eventuell auftretende Spritzer auf benachbarten Oberflächenbereichen bitte sofort mit einem weichen, nachgiebigen Tuch entfernen.

Achtung: Paste ist im gefrorenen oder auftauenden Zustand nicht gebrauchsfähig.

Gebinde bitte vor Gebrauch schütteln.

Lagerung und Haltbarkeit

Lagerung bei Raumtemperatur, vor Frost schützen. Bei Lagerung unter den empfohlenen Bedingungen in ungeöffneten Originalbehältern hat dieses Produkt eine Gebrauchsdauer von 36 Monaten, gerechnet vom Herstellungsdatum.

3M Service

Haben Sie Fragen zum Umweltschutz oder zur Produktsicherung?

Telefon: 0 21 31 / 14 20 42

Telefax: 0 21 31 / 14 35 87

Wichtiger Hinweis:

Alle vorstehenden Angaben stellen unsere Erfahrungswerte dar. Prüfen Sie bitte selbst vor Verwendung unseres Produktes, ob es sich für den von Ihnen individuell vorgesehenen Verwendungszweck eignet. Alle Fragen der Gewährleistung und Haftung für dieses Produkt regeln sich nach unseren Allgemeinen Verkaufsbedingungen, sofern nicht gesetzliche Vorschriften etwas anderes vorsehen.

Sicherheitshinweise



Zertifizierung

Die 3M Produktionsstätte ist nach ISO 9002 zertifiziert.



3M Deutschland GmbH
Schleif- und Poliersysteme
Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss
Telefon 0 21 31 / 14 27 10
Telefax 0 21 31 / 14 38 56
<http://www.3M.com/de>
email: schleifen.de@3m.com

Datenblatt 06002 / Vers. 06/06