



# Aquabond RSD 3801

SABA, a strong bond

## Beschreibung

SABA Aquabond RSD 3801 ist ein zweikomponentiger wasserbasierter Spritzklebstoff für die schaumstoffverarbeitende Industrie. SABA Aquabond RSD 3801 ist vor allem geeignet für den Aufbau von Komfortmöbeln.

Lösemittelklebstoffe

## Spezifische Eigenschaften

- Lösemittelfrei
- Direkte Haftung an glatten, nicht porösen Materialien
- Keine Trockenzeit
- Gute Alterungsbeständigkeit
- Sehr hohe Anfangshaftung

MSP-Dichtmassen

Dispersionsklebstoffe

## Verarbeitung

Klebstoff mit einer zweikomponentigen Spritzpistole auftragen. Beide Teile einspritzen, innerhalb 8 Minuten die Verbindung herstellen und gut andrücken. SABA Aquabond RSD 3801 muß in Kombination mit SABA Aktivator 3739 in einem Mischverhältnis von 6,5:1 eingesetzt werden. Für weitere Informationen siehe auch das Produktblatt von dem Aktivator. Spritzdruck ca. 2 bar und Spritzdistanz minimal 30 cm. Für weitere Informationen siehe unser Produktapplikationsblatt für zweikomponentige Dispersionsklebstoffsysteme.

Silikondichtmassen

Schaumcoatings

Schmelzklebstoffe

## Technische Details

Viskosität bei 23°C	: ca. 1.020 mPa.s
Dichte	: ca. 1.105 kg/m <sup>3</sup>
Feststoffgehalt	: ca. 52%
Offene Zeit	: zweiseitig ca. 8 Minuten
Abbindezeit	: ca. 24 Stunden
Verbrauch	: ca. 70-100 g/m <sup>2</sup>
Reinigen mit	: SABA Cleaner AV
Verarbeitungstemperatur	: minimal + 15 °C
Lagertemperatur	: minimal + 5 °C und maximal + 35 °C (frostempfindlich)
Temperaturbeständigkeit	: ca. + 55 °C
Haltbarkeit	: 6 Monate in ungeöffneter Verpackung

Epoxy-Produkte

PU-Produkte

Polysulfide-Produkte

Primers

Reinigungsmittel

## Bestellinformationen

Verpackung	25 Liter Jerrycan	200 Liter Faß	1000 Liter IBC Container
Inhalt	25 kg	216 kg	1000 kg

Farbe	naturell	blau	rosa	dunkelrot
Artikelnr.	100083	100088	100084	100368

## Sicherheitsangaben

Siehe das entsprechende Sicherheitsdatenblatt.



### SABA Dinxperlo BV

Industriestraat 3, NL-7091 DC Dinxperlo, Postfach 3, NL-7090 AA Dinxperlo, Die Niederlande, Tel +31 (0)315 658999, Fax +31 (0)315 653207, E-mail info@saba.nl, Internet www.saba.nl.

*Unsere Empfehlungen und Gebrauchsvorschriften gründen auf den heutigen Stand des Wissens und der Technik. Abnehmer und Benutzer haben unsere Produkte selbst nach der von ihnen verlangten Anwendung und den Anforderungen zu beurteilen. Wir sind nicht haftbar, wenn unsere Produkte ohne Berücksichtigung unserer Empfehlungen und/oder Gebrauchsvorschriften angewandt werden. Auf unsere Empfehlungen, Gebrauchsvorschriften und die Lieferung unserer Produkte finden ferner die Allgemeinen Geschäftsbedingungen des Niederländischen Vereins „Nederlandse Vereniging van Rubber en Kunststoffabrikanten vom 01.11.1992“ Anwendung.*

Versionsnummer: 2006/11