



ARTICIDOL

Produktbeschreibung

Umweltschonende, heißwasserlösliche Farbstoffbeizen in Pulverform. Spezielle Egalisierungsmittel gewährleisten ein gleichmäßiges Eindringen der Beizlösung in die Holzfasern. Dadurch ergeben sich wirkungsvolle dreidimensionale Beizeffekte, die die gewachsene Schönheit des Holzes besonders betonen. Gute Lichtechtheit nach dem heutigen Stand der Technik.

Für feinporige Holzarten wie Ahorn, Birke, Birnbaum, Buche, Erle, Kirschbaum und andere im dekorativen Innenausbau sowie für Möbel aller Art.

Zubereitung der Beizlösung

- **Abwiegen** ARTICIDOL-Beize nach vorgegebener (das Löseverhältnis ist auf der Verpackung angegeben) oder selbst ermittelter Menge.
- **Anrühren** Mit einer kleinen Teilmenge kaltem Wasser zu einem knötchenfreien Brei.

- **Lösen** Mit der Restmenge kochend heißem Wasser unter ständigem Rühren.
- **Abkühlen** Beizlösung abkühlen lassen! Das Beizen mit heißer Beizlösung führt zu unterschiedlich farbintensiven Beizeffekten.

Anwendungsbeispiele

Auf feinporigen Hölzern wie z.B. Kirschbaum

- **Holzschliff** Korn 150/180
- **Entstauben**
- **Beizen** ARTICIDOL-Beize im Spritzverfahren mit Überschuss auftragen, auch mit Beizpinsel, Schwamm oder im Tauchverfahren zu verarbeiten.
- **Vertreiben** Nach kurzer Einwirkzeit mit kurzgebundenem Vertreiber in Faserrichtung

- **Trocknen** 2 Std.
- **Lackieren** Mit allen ARTI-Holzlacken, außer Wasser- und UV-Lacken. Für holzfremde Farbtöne (Grau, Pastellfarben) nur lichtechte Lacksysteme wie COLORECHT oder PURCRYL verwenden.

Verarbeitung

Spritzen Becherpistole

Düsengröße 1,1-1,6 mm, Spritzdruck 2,0-2,5 bar

Technische Daten

Artikel-Bezeichnung
Auftragstechnik

ARTICIDOL
Becherpistole, Beizpinsel, Beizschwamm, Tauchen

Hinweise

- Farbkorrekturen sind möglich mit

ARTICIDOL Pulverbeizen:

Gelb	1150	10g/l
Orange	128	20g/l
Rot	129	30g/l
Blau	138	50g/l
Violett	139	50g/l
Grün	124	50g/l
Schwarz	134	50g/l

ARTOL-Farbstoffkonzentrate:

Gelb	30150
Braun	30151
Schwarz	30152
Rot	30153
Orange	30154
Mahagonirot	30155

- Abschwächen mit Wasser
- Alle ARTICIDOL-Beizen sind untereinander mischbar.
- ARTICIDOL-Beizlösungen sind nicht frostbeständig. Vor Frost schützen!
- Keine Metallgefäße oder -geräte verwenden!
- Beizreste nicht in frisch angesetzte Beizlösung zurückfüllen.
- Alle angegebenen Trockenzeiten beziehen sich auf eine Raumtemperatur von 20 °C und eine relative Luftfeuchtigkeit von 65 %. Niedrigere Temperaturen und höhere Luftfeuchtigkeit führen zu einer Verzögerung der Trocknung. Forcierte Trocknung bei erhöhter Temperatur 30-40 °C mit Umluft ist möglich.
- Der resultierende Farbton ist abhängig von der Eigenfarbe des Holzes sowie vom Holzschliff, der Auftragsmenge und Einwirkzeit der Beize.
- Die in der Musterkarte gezeigten bunten ARTICIDOL-Beizen sind nur zum Nuancieren geeignet. Für bunte Volltöne nur ARTISTAR-Beizen (Pigmentbeizen) verwenden.
- **Stets Probebeizung und -lackierung durchführen!**
- **Vor Gebrauch gründlich aufrühren!**

Prüfnormen

- DIN EN 71-3 frei von extrahierbaren Schwermetallen
- Frei von Formaldehyd, halogenorganischen Verbindungen, Holzschutzmitteln, Phenol und Isocyanaten

Bestellhinweis

Ergiebigkeit 6-8 m² je Liter Beize

Haltbarkeit in unangebrochenen Originalgebinden: unbegrenzt

ARTICIDOL

Artikelnummer siehe Musterkarte
0,1/1/10 kg