Fiche Technique : ARTI bouche-pores isolant TF3005-9001K

Description du produit :

Bouche-pores isolant pulvérisable bi-composant pigmenté, hautement garnissant avec un pouvoir couvrant élevé et une très bonne adhérence sur les surfaces verticales. Il se distingue par sa résistance élevée aux variations de température, son excellente diffusion, sa bonne tenue sur divers substrats et son ponçage aisé.
En cas d'utilisation sur des panneaux MDF de bonne qualité et de densité brute élevée (supérieure à 700kg/m³), il est possible de renoncer à une isolation. Toujours prétraiter les panneaux de faible densité ou les panneaux à collage multiple avec le fond isolant DD 07407. La qualité des panneaux MDV doit être sélectionnée uniquement en considération des domaines d'application respectifs, par exemple les panneaux résistant à l'humidité sont réservés aux pièces humides. Une protection optimale ne peut être obtenue qu'avec un vernissage intégral.

Données techniques :

Désignation :	ARTI bouche-pores isolant	
Numéro d'article :	TF3005-9001K	
Brillance :	-	Gardner 60°
Corps solides :	51,20 %	en poids (théorique)
Densité :	1,188 g/ml	
Viscosité :	100 - 110 secondes	DIN 4 mm / 20 °C
Sensible au gel :	non	
Conservation :	12 mois	non ouvert à 15 - 25 °C

Application :

Technique d'application	Durcisseur	Quantité*	Diluant	Viscosité DIN 4 mm	Quantité appliquée	Vie en pot
Toutes les méthodes de pulvérisation	SV3000 (06111)	10 : 1 8 : 1 (en volume)	ST3001 (0989)	35 – 40"/4	140 – 160 g/m²	env. 3 - 4 h

*) 100 parts de vernis en poids
Bien remuer le produit avant l'emploi !

Séchage :

Méthode	Température	Temps de séchage	Remarques
Séchage à l'air	20 °C	Env. 20 minutes	Hors-poussière
		45 minutes	Sec au toucher
		Env. 60 minutes	Ponçable
		Après une nuit	Empilable

Tous les temps de séchage indiqués se réfèrent à une température ambiante de 20°C, 65% d'humidité relative de l'air et à une aération suffisante. Des températures plus élevées entraînent une accélération, des températures plus basses (pas en dessous de 15°C) entraînent un retard de séchage.

Tonet AG
Bodenackerstrasse 27
4657 Dulliken

+41 62 295 09 11
verkauf@tonet.ch
www.tonet.ch

Kompetenz in Holzoberflächen.
Compétence pour surfaces en bois.

Consignes de sécurité :

Respecter les informations techniques et la fiche de données de sécurité lors du stockage et de l'utilisation ! La fiche de données de sécurité donne des informations sur les composants qui présentent un potentiel de danger. Fiche de données de sécurité disponible sur demande. Toutes les informations sont données à titre indicatif. De nombreux facteurs indépendants de notre volonté influencent le résultat de la peinture. **Toujours faire un essai de peinture !**

Tonet AG
Bodenackerstrasse 27
4657 Dulliken

+41 62 295 09 11
verkauf@tonet.ch
www.tonet.ch