

Fiche Technique :

ARTICARAT SM3178-00xx

Description du produit :

Vernis multicouche résistant à la lumière et à séchage rapide pour une utilisation industrielle. Des matières premières sélectionnées garantissent une excellente résistance à la lumière, ce qui permet de vernir également des supports en bois clairs et teintés sans bois.

Le film de vernis durci est extrêmement résistant aux influences chimiques, aux rayures et aux frottements, et résiste même à l'action de la **laine d'acier**.

Il répond aux exigences de la norme EN12720, groupe de sollicitation 1B et résiste à la salive et à la sueur selon l'ancienne norme DIN 53 160.

Données techniques :

Désignation :	ARTICARAT-mat profond	-mat
Numéro d'article :	SM3178-0010	SM3178-0025
Brillance (Gardner 60°) :	10 - 12	20 - 25
Corps solides en poids (théorique) :	29 %	28,5 %

Densité : 0,925 g/ml

Viscosité : 28 - 32 secondes

DIN 4 mm / 20 °C

Sensible au gel : non

Conservation : 12 mois

non ouvert à 15 - 25 °C

Application :

Durcisseur	Quantité*	Diluant	Viscosité DIN 4 mm	Quantité appliquée	Vie en pot
SV3000 (06111)	10 : 1	ST3001 (0989)	18 - 20 secondes	80 - 100 g/m ²	8 h

*) 100 parts de vernis en volume

Pour les tons teintés foncés ou les placages foncés, une dissimulation est possible.

Bien remuer le produit avant l'emploi !

Séchage :

Méthode	Température	Temps de séchage	Remarques
Séchage à l'air	20 °C	2 heures	Ponçable
		24 heures	Empilable

Tous les temps de séchage indiqués se réfèrent à une température ambiante de 20°C, 65% d'humidité relative de l'air et à une aération suffisante. Des températures plus élevées entraînent une accélération, des températures plus basses (pas en dessous de 15°C) entraînent un retard de séchage.

Consignes de sécurité :

Respecter les informations techniques et la fiche de données de sécurité lors du stockage et de l'utilisation ! La fiche de données de sécurité donne des informations sur les composants qui présentent un potentiel de danger. Fiche de données de sécurité disponible sur demande. Toutes les informations sont données à titre indicatif. De nombreux facteurs indépendants de notre volonté influencent le résultat de la peinture. **Toujours faire un essai de peinture !**