

Fiche Technique :

ARTICRYL-Color-Brillant SH3030-

Description du produit :

Vernis polyuréthane à deux composants, pigmenté et très brillant, à base de résine acrylique. Des pigments et des composants résineux de haute qualité garantissent une excellente résistance à la lumière et une stabilité des couleurs ainsi qu'une bonne aptitude au polissage. Le film de peinture durci est extrêmement résistant aux effets chimiques et mécaniques.

Il répond aux exigences de la norme DIN EN 12720, groupe de sollicitation 1B et résiste à la salive et à la sueur selon l'ancienne norme DIN 53160.

Pour un durcissement accéléré, nous recommandons le durcisseur ARTISpeed SV3021**.

Données techniques :

Désignation :	ARTICRYL-Color-Brillant	
Numéro d'article :	SH3030-Teinture	
Brillance :	>100	Gardner 20°
Corps solides :	39 - 55 %	en poids (théorique)
Densité :	1,000 – 1,250 g/ml	
Viscosité :	25 - 30 secondes	DIN 4 mm / 20 °C
Sensible au gel :	-	
Conservation :	12 mois	non ouvert à 15 - 25 °C

Application :

Technique d'application	Durcisseur	Quantité*	Diluant	Viscosité DIN 4 mm	Quantité appliquée	Vie en pot
Toutes les méthodes de pulvérisation	SV3000 (06111)	50	ST3000 (0988)	20 – 24 secondes	100 – 120 g/m ²	4 h
Toutes les méthodes de pulvérisation**	SV3021	50	ST3000 (0988)	20 – 24 secondes	100 – 120 g/m ²	2 h

*) 100 parts de vernis en volume

Pour une application en mouillé sur mouillé ou à des températures très élevées (>25°C), utiliser le retardateur XT3804.

Bien remuer le produit avant l'emploi !

Séchage :

Méthode	Température	Temps de séchage	Remarques
Séchage à l'air	20 °C	Après une nuit	Ponçable
Séchage à l'air **	20 °C	Après 8 heures	Ponçable

Tous les temps de séchage indiqués se réfèrent à une température ambiante de 20°C, 50 - 65% d'humidité relative de l'air et à une aération suffisante. Des températures plus élevées entraînent une accélération, des températures plus basses (pas en dessous de 15°C) entraînent un retard de séchage.



Consignes de sécurité :

Respecter les informations techniques et la fiche de données de sécurité lors du stockage et de l'utilisation ! La fiche de données de sécurité donne des informations sur les composants qui présentent un potentiel de danger. Fiche de données de sécurité disponible sur demande. Toutes les informations sont données à titre indicatif. De nombreux facteurs indépendants de notre volonté influencent le résultat de la peinture. **Toujours faire un essai de peinture !**
