

Technisches Merkblatt

ARTICRYL-StrukturColor SP3000

Produktbeschreibung

Der Struktureffektlack aus dem ARTICRYL-Farblacksystem. Moderne, zeitgemäße Optik für den Küchen-, Sanitär-, Büro-, Wohn- und Schlafbereich, sowie für den hochwertigen Innenausbau. Seidiger, griff-symphytischer Effekt.

Der ausgehärtete Lackfilm ist gegen chemische und mechanische Einwirkungen außerordentlich widerstandsfähig. Er erfüllt die Anforderungen der DIN 68861 Beanspruchungsgruppe 1B, EN 71-3 (Migration bestimmter Elemente) und ist speichel- und schweißecht nach früherer DIN 53160.

ARTIMIX-System

Technische Daten

Bezeichnung:	ARTICRYL-StrukturColor-Macro		
Artikelnummer alt:	0626/Farbton		
Artikelnummer neu:	SP3000/Farbton		
Glanz:	10 - 12	Gardner 60 °	
Festkörper:	ca. 30 % je nach Farbton	Gewicht (theoretisch)	
Dichte:	je nach Farbton		
Viskosität:	30 - 35 Sek.	DIN 4 mm / 20 °C	
Frostempfindlich:	nein		
Haltbarkeit:	12 Monate	ungeöffnet, bei 15-25 °C	

Verarbeitung

Auftragstechnik	Härter	Menge*	Verdünner	Viskosität DIN 4	Auftragsmenge	Topfzeit
alle Spritzverfahren	SV3000	20	ST3001	22 - 24 Sek.	120 – 150 g/m ²	3 Stunden

*) zu 100 Teilen Lack nach Volumen

Vor Gebrauch gründlich aufrühren!

Trocknung

Methode	Temperatur	Trocknungszeit	Bemerkungen
Lufttrocknung	20 °C	24 Stunden	stapelbar

Alle angegebenen Trockenzeiten beziehen sich auf eine Raumtemperatur von 20°C, 65% rel. Luftfeuchte und ausreichender Be- und Entlüftung. Höhere Temperaturen bewirken eine Beschleunigung, tiefere Temperaturen (nicht unter 15°C) führen zu einer Verzögerung der Trocknung.

Sicherheitshinweis

Bei Lagerung und Verarbeitung technische Information und Sicherheitsdatenblatt beachten! Sicherheitsdatenblatt gibt Auskunft über Inhaltsstoffe, die ein Gefahrenpotenzial beinhalten. Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich. Alle aufgeführten Angaben gelten als Richtlinie. Viele Faktoren, die nicht in unserer Hand liegen, beeinflussen das Lackierergebnis. **Stets Probelackierung durchführen!**