

Produktbeschreibung

Moderne, zeitgemäße Optik für alle Untergründe.

Der Struktureffektlack aus dem ARTICRYL-Multicolor-Farblacksystem.

Ideal für Küchen-, Sanitär-, Büro-, Wohn- und Schlafbereich sowie für den Innenausbau. Seidiger, griff-symphytischer Effekt.

Der ausgehärtete Lackfilm ist gegen chemische und mechanische Einwirkungen außerordentlich widerstandsfähig. Er erfüllt die Anforderungen der DIN 68861 Beanspruchungsgruppe 1B und ist speichel- und schweißecht nach früherer DIN 53 160.

Technische Daten

Bezeichnung:	ARTIQUARZIT	
Artikelnummer alt:	0628/Farbton	
Artikelnummer neu:	SP3008	
Glanz:	10 - 12	Gardner 60 °
Festkörper:	ca. 45 %	Gewicht (theoretisch)
Dichte:	0,975 g/ml	
Viskosität:	28 - 32 Sek.	DIN 4 mm / 20 °C
Frostempfindlich:	nein	
Haltbarkeit:	6 Monate	ungeöffnet, bei 15-25 °C

Verarbeitung

Auftragstechnik	Härter	Menge*	Verdünner	Viskosität DIN 4	Auftragsmenge	Topfzeit
alle Spritzverfahren	SV3000	20	ST3001	18 - 20 Sek.	100 – 120 g/m ²	8 Stunden

*) zu 100 Teilen Lack nach Volumen

Vor Gebrauch gründlich aufrühren!

Trocknung

Methode	Temperatur	Trocknungszeit	Bemerkungen
Lufttrocknung	20 °C	24 Stunden	stapelbar

Alle angegebenen Trockenzeiten beziehen sich auf eine Raumtemperatur von 20°C, 65% rel. Luftfeuchte und ausreichender Be- und Entlüftung. Höhere Temperaturen bewirken eine Beschleunigung, tiefere Temperaturen (nicht unter 15°C) führen zu einer Verzögerung der Trocknung.

Sicherheitshinweis

Bei Lagerung und Verarbeitung technische Information und Sicherheitsdatenblatt beachten! Sicherheitsdatenblatt gibt Auskunft über Inhaltsstoffe, die ein Gefahrenpotenzial beinhalten. Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich. Alle aufgeführten Angaben gelten als Richtlinie. Viele Faktoren, die nicht in unserer Hand liegen, beeinflussen das Lackierergebnis. **Stets Probelaackierung durchführen!**