

Fiche Technique :

ARTIQUARZIT SP3008

Description du produit :

Un aspect moderne et contemporain pour tous les supports.

La peinture à effet structuré du système de peinture multicolore ARTICRYL. Idéal pour les cuisines, les sanitaires, les bureaux, les salons et les chambres à coucher ainsi que pour l'aménagement intérieur. Effet soyeux et sympathique au toucher.

Le film de vernis durci est extrêmement résistant aux influences chimiques et mécaniques. Il répond aux exigences de la norme DIN 68861 groupe de sollicitation 1B et résiste à la salive et à la sueur selon l'ancienne norme DIN 53 160.

Données techniques :

Désignation :	ARTIQUARZIT	
Numéro d'article :	SP3008-xxxx (ancien 0628/Teinture)	
Brillance :	10 - 12	Gardner 60°
Corps solides :	env. 45 %	en poids (théorique)
Densité :	0,975 g/ml	
Viscosité :	28 - 32 secondes	DIN 4 mm / 20 °C
Sensible au gel :	non	
Conservation :	6 mois	non ouvert à 15 - 25 °C

Application :

Technique d'application	Durcisseur	Quantité*	Diluant	Viscosité DIN 4 mm	Quantité appliquée	Vie en pot
Toutes les méthodes de pulvérisation	SV3000 (06111)	20	ST3001 (0989)	18 – 20 secondes	100 – 120 g/m ²	8 heures

*) 100 parts de vernis en volume

Bien remuer le produit avant l'emploi !

Séchage :

Méthode	Température	Temps de séchage	Remarques
Séchage à l'air	20 °C	24 heures	Empilable

Tous les temps de séchage indiqués se réfèrent à une température ambiante de 20°C, 65% d'humidité relative de l'air et à une aération suffisante. Des températures plus élevées entraînent une accélération, des températures plus basses (pas en dessous de 15°C) entraînent un retard de séchage.

Consignes de sécurité :

Respecter les informations techniques et la fiche de données de sécurité lors du stockage et de l'utilisation ! La fiche de données de sécurité donne des informations sur les composants qui présentent un potentiel de danger. Fiche de données de sécurité disponible sur demande. Toutes les informations sont données à titre indicatif. De nombreux facteurs indépendants de notre volonté influencent le résultat de la peinture. **Toujours faire un essai de peinture !**