RENNER Vernis extérieur 1comp. transparent YO-xxM337

Caractéristiques générales du produit:

• Bonne thixotropie	• Bon mouillage
• Bonne tension	• Transparence à l'application

Versions:

YO-20M337/-----	20 gl Incolore	YO-20M337/--T13	20 gl Mélèze	YO-20M337/--T20	20 gl Noyer blond
YO-20M337/--T28	20 gl Teck	YO-30M337/-----	30 gl Incolore	YO-30M337/--T11	30 gl Cyprès
YO-30M337/--T13	30 gl Mélèze	YO-30M337/--T14	30 gl Mélèze russe	YO-30M337/--T23	30 gl Noyer foncé
YO-30M337/--T28	30 gl Teck				

Utilisation conseillée:	<ul style="list-style-type: none"> Fenêtre Ecran occultant
Méthode d'application:	Pistolet manuel et automatique, avec pompe haute pression airless ou airmix, électrostatique ou non. Pour application en horizontal ou à la verticale.
Préparation du produit:	Prêt à l'emploi. Si nécessaire, diluer de 2 à 6% à l'eau du robinet en fonction des caractéristiques du système d'application.

Caractéristiques physico-chimiques à 23°C

Extrait Sec (%)	41 ± 1
Poids spécifique (g/cm ³)	1,05 ± 0,03
Viscosité Brookfield (mPas)	31500 ± 1500
pH	entre 8,3 et 9,5

Caractéristiques d'application

Verticalité Maximale (µm humides)	350 µm
Nbr de couches conseillé	de 1 à 2 couches
Grammage conseillé par couche	min: 200 µm max: 300 µm
Intervalle entre couches	min: 3 h max: 6 h
Rendement (m ² /litre)	de 5 à 3

Indications générales sur le cycle

Séchage à 23°C et HR% entre 45 et 65: 250 µm		Séchage tunnel: 250 µm		
Empilage à la verticale	24-36 heures		Température	Temps
		Flash Off	Ambiante	15 minutes
		Air laminaire	30°C	90 minutes
		Refroidissement	Ambiante	15 minutes
		Empilage à la verticale	En sortie du tunnel	

Préparation du substrat:

Le bois doit être préalablement traité avec une imprégnation à l'eau avec ou sans une couche d'intermédiaire ou de fond hydro pour extérieur de la gamme AQUARIS.

Instructions d'application:	Dilution %	Buse	Pression d'air (bar)	Pression vernis (bar)
Airmix	0 - 6	11- 13	de 0,5 à 1	de 80 à 120
Airless	0 - 6	11- 13	--	de 80 à 120

L'utilisation d'un réchauffeur entre 30 et 40°C est conseillée pour garantir une qualité constante tout au long de l'année.

Matériaux d'emballage:

Ils doivent être aptes au contact des films de vernis à l'eau. Eviter le polystyrène, le PVC et le carton ondulé.

Pour des informations au sujet du vernissage en produits hydro de notre gamme, réclamer ou consulter notre guide.

Notes et Avertissements

- Bien mélanger le produit avant utilisation.
- Si le produit est conservé dans un local à température comprise entre 5 et 35°C, la péremption est de 18 mois.
- Il est nécessaire d'avoir en phase d'application, aussi bien pour le produit que pour le support et l'environnement, une température supérieure à 15°C. Le film sec qui se forme à des températures inférieures possèdera des propriétés chimiques et mécaniques inférieures au standard de qualité normalement obtenu.
- Les résidus de vernis (eau de lavage, eau de la cabine, vernis restant) doivent être gérés suivant les normes en vigueur. Ne pas jeter les résidus à l'égout.
- Le matériel doit être lavé à l'eau de suite après utilisation. Si on devait éliminer des films secs de vernis, utiliser l'AY M460 en laissant agir une nuit puis rincer à l'eau.

Quoi faire ...	Ajouter	Dose d'utilisation	
		%	Grammes pour 25 litres
Pour augmenter la résistance chimique et l'empilage	YC---M408	0,500 - 2	de 125 à 500
Si la finition sèche trop rapidement	AY---M450	1 - 2	de 250 à 500
Pour restaurer la conservation d'un produit usagé	AY---M435	0,100	25
Pour augmenter la thixotropie ou la viscosité du produit	AY---M454	0,2 - 0,5	de 50 à 125
Si des cratères dus à une pollution ambiante apparaissent	AY---M457	0,200 - 1	de 50 à 250