

## RENNER Hydro Aussenöl YS---M305/-----

### Produkteigenschaften:

<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ideal für Nadel- und Laubbäume mit geringem Gerbsäuregehalt</li> <li>• Das Produkt ist nicht filmbildend, sondern diffusionsoffen</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Hoher Festkörperanteil und schnelle Trocknung</li> </ul>
---	---

### Ausführungen:

YS---M305/-----	farblos
-----------------	---------

<b>Empfohlene Anwendung:</b>	Allgemeine Aussenanwendung
<b>Anwendungsmethode:</b>	Rollen, Pinseln, Spritzen
<b>Produktvorbereitung:</b>	Mischen Sie das Produkt vor der Anwendung gut durch. Das Produkt kann pigmentiert werden. Durch die Pigmentierung erhöht sich die UV-Beständigkeit des Produktes. Kann mit Pasten der Serie EY M470/Txx oder EY---M690/xx bis zu 5% eingefärbt werden. Für die Pinsel- und Rollen-anwendung kann zusätzlich 5-10% mit Leitungswasser oder Verdüner AY-M450 verdünnt werden.

### Chemische und physische Eigenschaften bei 23°C

Festkörper (%)	25 ± 2
Spezifisches Gewicht (g/cm <sup>3</sup> )	1,040 ± 0,030
Viskosität DIN4 (s)	50 ± 5

### Anwendungseigenschaften

Empfohlene Applikation	2 bis 3 mal
Empfohlene Produktmenge pro Applikation (g/m <sup>2</sup> )	min: 60 max: 100
Wartezeit zwischen den einzelnen Applikationen	3 - 12 Stunden
Ergiebigkeit (m <sup>2</sup> /liter)	12 bis 20

### Technische Daten

Trocknung bei einer Temperatur von 23°C und HR% zwischen 45 und 65: 80g/m <sup>2</sup>	
Staubtrocken nach	30 Minuten
Bearbeitbar nach	60 Minuten
Überlackierbar nach	3 - 12 Stunden
Schleifbar nach	3 - 12 Stunden
Belastbar nach	24 - 48 Stunden

Bei exotischen Hölzern kann sich die Trocknung verzögern

### Untergrundvorbereitung:

Die Oberfläche muss sauber- und fettfrei sein. Empfohlener Holzschliff P150 bis P180.  
Bei sehr hoher Luftfeuchtigkeit ist es ratsam, vorher eine Grundierung YM---C191 oder YM---M101 aufzutragen.

### Anwendungen:

Pinsel: mit Kunst- oder Echthaarborsten  
Rolle: Mohair

### Verpackungsmaterial:

Muss für wässrige Beschichtungssysteme geeignet sein. Polystyrol-Hartschaum, PVC oder Karton sollten vermieden werden.

### Generelle Hinweise

<ul style="list-style-type: none"> <li>• Vor der Anwendung gut mischen</li> <li>• Bei einer Lagertemperatur zwischen 5 und 35°C beträgt die Lagerstabilität bis zu <u>18 Monate</u>.</li> <li>• Bei der Applikation darf die Raumtemperatur nicht geringer als 15°C sein. Lackfilme, welche bei einer tieferen Temperatur entstehen, haben eine geringere chemische und mechanische Resistenz.</li> <li>• Die Lackierüberschüsse (Waschwasser, Wasser aus den Lackierkabinen, gebrauchte Lacke) sollen gemäss den lokalen Gesetzen beseitigt werden. <u>Nicht</u> in die Kanalisation schütten!</li> <li>• Die Anwendungsinstrumente nach der Verarbeitung mit Wasser reinigen. Wenn man ausgehärtete Lacke entfernen will, kann das Produkt <b>AY-M460</b> (ein spezielles Reinigungsmittel) verwendet werden. Den <b>AY-M460</b> über Nacht einwirken lassen, dann die Oberfläche gründlich mit Wasser reinigen.</li> </ul>
---

Beschreibung	Hinzufügen	Anwendungsmenge	
		%	Gramm für 25 kg
Zur Erhöhung der chemischen Beständigkeit	<b>YC---M402</b>	3 - 5	750 bis 1250
Wenn das Produkt zu schnell trocknet	<b>AY---M450</b>	1 - 2	250 bis 500
um die Haltbarkeit eines angebrachten Gebindes zu verlängern	<b>AY---M435</b>	0,100	25
Antisilikon	<b>AY---M457</b>	0,200 - 1	50 bis 250