

RENNER Top Quality Hydro Aussenöl YS---M605/-----

- Für Nadel- und Harthölzer geeignet - Gute Abdeckung - Gute Auftragbarkeit in Außenbereichen	- Der Lackfilm blättert nicht ab, sondern zieht sich zurück, so dass eine Nachbehandlung ohne Schleifen möglich ist. - Enthält IPBC
---	--

Ausführungen:

YS---M605/-----	Farblos
-----------------	---------

Empfohlene Verwendung:	- Möbel für Außenbereiche - Verkleidungen für Außenbereiche - Perlinierungen für Außenbereiche	- Veranden - Laufstege - Trittplächen	- Decking - Böden Außenanlagen
Auftragsverfahren:	Pinzel und Rolle		
Vorbereitung des Produkts:	Das Produkt vor dem Gebrauch gut durchmischen. Das Produkt muss eingefärbt werden. Die dabei entstehende Färbung verleiht dem Holz nicht nur eine warme Farbe, sondern wirkt auch als Filter gegen Sonneneinstrahlung, was die Haltbarkeit im Freien erhöht. Zum Einfärben Eisenoxidpasten der Serie EY M470/Txx, fein bis maximal 5%, oder die Lackpasten der Serie EY---M690 verwenden. Die Zugabe von bis zu max. 5% Wasser ist möglich. Wenn es erforderlich ist, Schmutzspuren im Produkt (Holzmehl, inkompatibles Material) entfernen, einen 100-Mikron-Beutel verwenden.		

Chemische und physikalische Eigenschaften bei 23°C

Festkörpergehalt (%)	25 ± 2
Spezifisches Gewicht (g/cm³)	1,040 ± 0,030
Viskosität DIN 2 (s)	65 ± 5
Mattheit	Natürlicher Effekt

Anwendungseigenschaften

Empfohlene Anzahl Aufträge	von 2 bis 3 Aufträgen
Empfohlene Menge (g/m²)	min: 40 max: 60
Überstreichbarkeitsintervall	3 - 12 Stunden
Ergiebigkeit (m²/Liter)	von 12 bis 20

Technische Daten

Trocknung bei 23°C und UR% zwischen 45 und 65: 60 g/m² (*)	
Staubtrocken	30 Minuten
Griffest	60 Minuten
Überlackierbar	3 - 12 Stunden
Begehrbar	24 - 48 Stunden
Schleifbar	n.a.

(*) auf exotischen Hölzern kann die Zeit zur vollständigen Austrocknung etwas länger sein.

Untergrundvorbehandlung: Mit Schleifpapier Körnung 120-150 schleifen. Das Holz muss gereinigt und abgestaubt werden. Bei Nadelholzprodukten, die in sehr aggressiven und besonders feuchten Umgebungen verbaut werden, ist es empfehlenswert, zunächst eine Grundierungsschicht auf Wasserbasis YM---C191, YM---M101, YM---M103/---- o YM---S043/----- auftragen.

Anweisungen für die Anwendung:

Pinzel: Nur Pinzel mit Misch- oder Synthetikfaserborsten. Rolle: Kurzhaarschwamm

Generelle Hinweise

- Das Produkt vor dem Gebrauch gut durchmischen.
- Nicht bei nassem Untergrund oder an Regentagen anwenden.
- Das Produkt ist 18 Monate haltbar, wenn es in Räumen mit Temperaturen zwischen 5 und 35°C aufbewahrt wird.
- Sowohl für das Produkt als auch für den Untergrund und die Umgebung dürfen die Temperaturen nicht unter 15°C liegen. Die Filme, die sich bei Temperaturen unter 15°C bilden, besitzen eine chemische und mechanische Beständigkeit, die unter dem normalerweise erreichbaren Qualitätsstandard liegen.
- Die Verarbeitungsabfälle (Spülwasser, Kabinenwasser, Altlack) müssen unter Beachtung der geltenden Vorschriften entsorgt werden. Die Abfälle nicht über die Kanalisation entsorgen.
- Die Auftragsgeräte müssen nach dem Gebrauch sofort mit Wasser gewaschen werden. Sollte es nötig sein, trockene Lackschichten abzutragen, **AY---M460** auftragen und eine Nacht lang wirken lassen, anschließend mit Wasser abspülen.

Beschreibung	Hinzufügen	Anwendungsmenge	
		%	Gramm je 25 Kilo
Zur Erhöhung der chemischen Beständigkeit	YC---M402	3-5	von 750 bis 1250
bei zu schneller Austrocknung der Grundierung	AY---M450	1 - 2	250 - 500
zur Wiederherstellung der Haltbarkeit eines verwendeten Produkts	AY---M435	0,100	25
sich Fischaugen oder Streifen durch Schmutz in der Umgebung bilden	AY---M457	0,200 – 1	50 - 250