

RENNER Hydro-huile Top Quality pour l'extérieure YS---M605/-----

Caractéristiques principales du produit:

• Convient pour bois durs et tendres • Bon pouvoir couvrant • Bonne application en extérieur	• La pellicule de vernis ne s'effeuille pas mais s'auto-consomme, permettant de renouveler l'application sans ponçage. • Contient IPBC
--	---

Versions :

YS---M605/-----	Incolore
-----------------	----------

Usage conseillé:	• Ameublement pour extérieur • Revêtements extérieur • Matchboard extérieur	• Vérandas • Passerelles • Planchers	• Decking • Sols extérieurs
Méthode d'application:	Pinceau et rouleau		
Préparation du produit:	Bien mélanger les bidons avant utilisation. Le produit doit être coloré. La coloration obtenue ne se contente pas de teinter le bois, mais agit également comme un filtre pour les rayons solaires, augmentant ainsi la durabilité à l'extérieur. Pour la coloration, utiliser des pâtes d'oxyde de fer de la série EY M470/Txx, jusqu'à un maximum de 5 %, ou des pâtes de laque de la série EY---M690. Il est possible d'introduire de l'eau jusqu'à un maximum de 5 %. S'il est nécessaire d'éliminer les traces de saleté du produit (sciure de bois, matériau incompatible), utiliser un sac de 100 microns.		

Caractéristiques chimiques-physiques à 23°C

Extrait sec (%)	25 ± 2
Poids Spécifique (g/cm³)	1,040 ± 0,030
Viscosité DIN 2 (s)	65 ± 5
Matité	Effet naturel

Caractéristiques de l'application

Nombre copnseillé de couches	de 2 à 3 couches
Grammage conseillé (gr/m²)	min: 40 max: 60
Intervalle entre les couches	3 - 12 heures
Rendement (m²/litre)	de 12 à 20

Indications générales sur le cycle

Séchage à 23°C et UR% entre 45 et 65: 60 g/m² (*)

Hors poussière	30 minutes
Maniable	60 minutes
Recouvrable	3 - 12 heures
Piétinable	24 - 48 heures
Brossable	n.a.

(*) sur des bois exotiques les temps de séchage complets peuvent être légèrement plus long.

Préparation du substrat: Poncez avec du papier de verre de grain 120-150. Le bois doit être propre et dépoussiéré. Dans le cas d'objets en bois de conifères installés dans des environnements très agressifs et particulièrement humides, nous recommandons d'appliquer d'abord une couche d'apprêt à base d'eau YM---C191, YM---M101, YM---M103/---- ou YM---S043/-----.

Istructions pour l'application:

Pinceau: seulement à poils mixtes ou fibres synthétiques. Rouleau : éponge à poil court.

Remarques générales

- Bien mélanger le produit avant de l'utiliser.
- Ne pas appliquer si le substrat est humide et par temps de pluie.
- Si le produit est stocké dans des locaux dont la température est comprise entre 5 et 35°C, la durée de conservation est de 18 mois.
- Il est nécessaire d'avoir une température non inférieure à 15°C pour le produit, le support et l'environnement pendant l'application. Les films formés en dessous de cette température ont des propriétés de résistance chimique et mécanique inférieures aux normes de qualité communément admises.
- Les résidus de peinture (eau de lavage, eau de cabine de peinture, peinture usagée) doivent être éliminés conformément à la réglementation en vigueur. Ne pas jeter les résidus à l'égout.
- Le matériel doit être lavé à l'eau immédiatement après utilisation. Si des pellicules sèches de peinture doivent être enlevées, utiliser AY---M460, laisser agir pendant la nuit, puis rincer à l'eau.

Quoi faire pour...	Ajouter	Dosage de l'application	
		%	Grammes pour 25 Kg
pour augmenter les résistances chimiques	YC---M402	3-5	de 750 à 1250
Si le produit sèche trop rapidement	AY---M450	1 - 2	de 250 à 500
pour restaurer la durée de conservation d'un produit usagé	AY---M435	0,100	25
si des marques de pollution environnementale apparaissent	AY---M457	0,200 – 1	de 50 à 250