

Bindemittel für plastisch Holz

Holzkittlösung

Eigenschaften	Das Bindemittel für plastisch Holz ist eine schnelltrocknende und transparente Holzkittlösung auf Basis synthetischer Harze. Es zeichnet sich aus durch eine vorzügliche Haftung, geringen Volumenschwund und rasche Trocknung. Das Bindemittel lässt sich gut ausziehen und ergibt eine holzähnliche und tragfähige Oberfläche. Es lässt sich nach der Erhärtung schleifen, hobeln, feilen oder sägen sowie beizen und nachlackieren.
Anwendungsgebiet	Zum Ausbessern von Löchern, Fugen, Rissen und Vertiefungen in Holzwerkstoffen.
Vorbehandlung	Der Untergrund muss sauber, trocken und tragfähig sein. Gegebenenfalls muss leicht angeschliffen werden.
Verarbeitung	Die Holzkittlösung wird mit feinem Schleifstaub zu einer verarbeitungsfertigen Paste angemischt und mit einem Stahlspachtel auf die Schadsstelle aufgetragen. Bei grösseren Auffüllarbeiten sollte in mehreren Schichten gearbeitet werden. Das Bindemittel für plastisch Holz lässt sich anschliessend mit wasserverdünnbaren oder lösungsmittelhaltigen Anstrichsystemen überlackieren.
Trocknung	• Lässt sich mehrmals an einem Tag übereinander aufziehen • Schleifbar nach 0.5–3 Stunden • Überlackierbar nach ca. 12 Stunden (abhängig von der Temperatur und der Auftragsmenge)
Verdünnung	Eingedickte Holzpaste kann mit Aceton wieder gebrauchsfertig eingestellt werden.
Applikation	Rostfreies Spachtelwerkzeug
Reinigung	Arbeitsgeräte sofort nach Gebrauch mit Aceton, Nitro- oder Reinigungsverdünner reinigen.
Lieferform	Verpackungen zu 5 Liter und 1 Liter
Lagerfähigkeit	Das Bindemittel für plastisch Holz ist im gut verschlossenen Originalgebinde mindestens 18 Monate lagerfähig. Eine Lagerung über den angegebenen Zeitraum hinaus führt nicht zwangsläufig zur Unbrauchbarkeit der Ware. Zur Sicherstellung der Qualität ist jedoch eine Überprüfung der relevanten Eigenschaftswerte erforderlich. Kühl und trocken lagern.

Viskosität	Dünnflüssig / 20–24 Sekunden DIN 6mm
Dichte	0,84 ± 0,05 g/cm ³
Festkörper	10 ± 1 %
Glanzgrad	Matt, auf Holzuntergrund
Farbton	Farblos
Prüfergebnisse	Das Bindemittel erzielt im vorgeschlagenen Systemaufbau eine sehr gute Haftfestigkeit: Gitterschnitt 0–1 (nach DIN EN ISO 2409).
Registrierung	CPID 962735-68
Klassifizierung	Angaben zu den chemischen Eigenschaften und Gefahren sowie Vorschriften betreffend Transport, Verarbeitung, Lagerung, Entsorgung usw. entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt.
Hinweis	Dieses Merkblatt gilt nur als Hinweis und unverbindliche Beratung. Die Verarbeitung muss den entsprechenden Verhältnissen angepasst werden. In Spezialfällen empfehlen wir, unseren technischen Dienst anzufragen. Alle Angaben und Auskünfte über Eignung und Anwendung der gelieferten Produkte befreien den Verarbeiter nicht von der Notwendigkeit eigener Prüfungen und Versuche. Ein Schadenersatzanspruch aus unterbliebenen, unvollständigen oder unzutreffenden Auskünften ist wegbedungen. Im Weiteren verweisen wir auf die allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) auf unserer Homepage.