



JW---M379/--NTR

Neutrales Bindemittel für Metallpulver

Besondere Produkteigenschaften:

Neues acrylartiges Bindemittel / Neutrales Acryl-Bindemittel für die Dispergierung von Metallpulvern

Auftragsverfahren:	Sprühen
Vorbereitung des Produkts:	Nach Gewicht: JW---M379/--NTR 100 EF---M370/-XXXX 100 Katalysator FC---M070 10

Chemisch-physikalische Eigenschaften

Festkörpergehalt (%)	9 ± 1
Spezifisches Gewicht (g/cm ³)	0,910 ± 0,030
Viskosität DIN 6 (s) 23°C	25 ± 3
Topfzeit (h)	24 h

Anwendungsspezifische Eigenschaften

Empfohlene Menge pro Auftrag	Min – max: 300 – 500 g/m ²
Anzahl der Aufträge	1-2
Überstreichbarkeitsintervall	Min 3 Std – max 5 Std

Allgemeine Angaben zur Anwendung

Trocknung bei 20°C und rF% zwischen 45 und 65: 100 g/m ²	
Staubtrocken	5'
Keine Abdrücke	30'
Stapelfähig	24 h
Schleifbar	24 h
Überlackierbar	24*-48*Std

Trocknung im Tunnel: 100 g/m ²		
	Temperatur	Zeit
Ablüften	Umgebung	15'
Laminare Luftströmung	50 °C	50'
Abkühlung	Umgebung	15'

24*h – Mit matten oder glänzenden Acryloberflächen
48*Std Mit AF---C295/-----

Untergrundvorbehandlung: Direkt auf MDF oder Echtholz, auf gut angeschliffene Acryl- oder Polyurethan-Grundierungen auftragbar

Hinweise und Warnungen

Verfällt nicht. Prüfen Sie nach längerer Lagerung, ob sich Ablagerungen auf der Grundierung der Dose befinden und mischen Sie das Produkt vor Gebrauch gut durch.