

Fiche Technique :

DD Fond isolant TL3000 (ancien 07407)

Description du produit :

Fond isolant et adhésif polyuréthane à deux composants pour MDF et bois exotiques. Convient parfaitement aux structures à deux composants à pores fermés. Améliore la stabilité de l'ensemble de la structure. TL3000 est résistant au PVC et sans formaldéhyde.
Homologation U.S. Coast Guard n° 164.112/EC0575/MEDB00003WG Rev.1

Données techniques :

Désignation :	DD Fond isolant	
Numéro d'article :	TL3000 (ancien 07407)	
Brillance :	-	Gardner 60°
Corps solides :	11,8 %	en poids (théorique)
Densité :	0,899 g/cm ³	
Viscosité :	12 secondes	DIN 4 mm / 20 °C
Sensible au gel :	Non	
Conservation :	12 mois	non ouvert à 15 - 25 °C

Application :

Technique d'application	Durcisseur	Quantité*	Diluant	Viscosité DIN 4 mm	Quantité appliquée	Vie en pot
Toutes les méthodes de pulvérisation	TV3000	100	ST3001 (0989)	Env. 12 secondes	80 – 100 g/m ²	6 - 8 heures

Utilisation dans l'aménagement intérieur des navires :

Technique d'application	Durcisseur	Quantité*	Diluant	Viscosité DIN 4 mm	Quantité appliquée	Vie en pot
Toutes les méthodes de pulvérisation	TV3000	100	ST3001 (0989)	Env. 12 secondes	Max. 88 g/m ²	6 - 8 heures

*) 100 parts de vernis en volume

Bien remuer le produit avant l'emploi !

Séchage :

Méthode	Température	Temps de séchage	Remarques
Séchage à l'air	20 °C	2-3 heures	Ponçable
		12 heures	Empilable

Tous les temps de séchage indiqués se réfèrent à une température ambiante de 20°C, 65% d'humidité relative de l'air et à une aération suffisante. Des températures plus élevées entraînent une accélération, des températures plus basses (pas en dessous de 15°C) entraînent un retard de séchage.



Consignes de sécurité :

Respecter les informations techniques et la fiche de données de sécurité lors du stockage et de l'utilisation ! La fiche de données de sécurité donne des informations sur les composants qui présentent un potentiel de danger. Fiche de données de sécurité disponible sur demande. Toutes les indications sont données à titre indicatif. De nombreux facteurs indépendants de notre volonté influencent le résultat de la peinture. **Toujours faire un essai de peinture !**
