

Produktbeschreibung

Lösemittelbasierter 1K / 2K Spezial Haftgrund mit hervorragender Haftung auf Kunststoff und Metall. Farblose Spezialgrundierung mit sehr schneller Trocknung. Kann als 1K verwendet werden, zur besseren Haftung kann 15% SV3000 zugesetzt werden.

Technische Daten

Festkörper: ca. 51 % Gewicht (theoretisch)
Spezifisches Gewicht: 1150-1210 kg/m³
Viskosität: 25 - 30 Sek. DIN 6
Frostempfindlich: nein
Lagerung einschl. Transport: 12 Monate bei 0 – 30°
Lagerung bei höherer Temperatur verkürzt die Haltbarkeit; nicht dem direkten Sonnenlicht aussetzen.
Temperatur: 18 – 30°
Um das beste Ergebnis und die beste Produktkonsistenz zu erzielen, beachten Sie die in der Anwendungstabelle angegebenen Auftrags- und Oberflächentemperaturen für jede spezifische Technologie und Produktionslinie.

Verarbeitung

Empfohlene Applikationsmethode	Härter	Menge*	Verdünner	Viskosität DIN 4	Auftragsmenge
Konventionelles Spritzverfahren	SV3000	15	ST3000	20 – 30 Sek.	90 – 120 g/m ²
Air Mix Spritzverfahren	SV3000	15	ST3000	20 – 30 Sek.	90 – 120 g/m ²

*) zu 100 Teilen Lack nach Volumen
Vor Gebrauch gründlich aufrühren!

Trocknung

Methode	Temperatur	Trocknungszeit	Bemerkungen
Forcierte Trocknung	50 °C	20 – 40 Minuten	Abhängig von der Menge, Topfzeit ca 2 Std.
Lufttrocknung	20 °C	2 – 2 Stunden	Abhängig von der Menge, Topfzeit ca 2 Std.

Alle Trocknungsarten erfordern eine gute Raumbelüftung und Luftzirkulation.
Nicht stapeln, bevor die Oberflächentemperatur unter 30 °C liegt.
Produkte für den Außenbereich: innerhalb der ersten 48 h nach dem Auftragen nicht mit Wasser, Kondenswasser oder mit Temperaturen unter 0 °C in Kontakt kommen lassen.

Sicherheitshinweis

Das Sicherheitsdatenblatt enthält Angaben zu den Bestandteilen, vor allem zu Lösungsmitteln und Säuren, die die Gefahrenmerkmale aufweisen. Das Sicherheitsdatenblatt wird auf Anfrage zugesandt. Alle oben genannten Werte und Empfehlungen sind nur als Richtwerte zu betrachten. Viele Faktoren, die außerhalb unseres Einflusses liegen, können das Beschichtungsergebnis beeinflussen. Sollte ein Problem auftreten, setzen Sie sich bitte mit uns in Verbindung. Wir beraten Sie dann entsprechend. Wir behalten uns das Recht vor die oben genannten Spezifikationen zu ändern.