

## RENNER bouche-pore isolant blanc 2 comp. FL--M040/--CXX

### Principales caractéristiques du produit:

|                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Application au pistolet et rideau</li> <li>• Excellent pouvoir couvrant et tenue sur les bords</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Résistant à l'enlèvement</li> <li>• Peut également être utilisé comme apprêt pour mousse de polyuréthane.</li> </ul> |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### Versions:

|                 |       |                 |                        |
|-----------------|-------|-----------------|------------------------|
| FL---M040/--C02 | Blanc | FL---M040/--C22 | Noyer de type Ral 8003 |
| FL---M040/--C01 | Noir  |                 |                        |

|                                |                                             |                  |                     |                       |
|--------------------------------|---------------------------------------------|------------------|---------------------|-----------------------|
| <b>Utilisation conseillée:</b> | • Parties planes                            | • Meubles montés | • Portes            | • Mousse polyuréthane |
| <b>Méthode d'application:</b>  | pistolet à godet, airless, airmix et rideau |                  |                     |                       |
| <b>Préparation du produit:</b> | en poids:                                   |                  | en volume:          |                       |
|                                | FL---M040/--CXX 100                         |                  | FL---M040/--CXX 100 |                       |
|                                | catalyseur                                  | FC---M043 40     | catalyseur          | FC---M043 50          |
|                                | diluant                                     | DF---M001 30     | diluant             | DF---M001 30          |

Grâce à son grand éclectisme, le produit peut être utilisé comme apprêt pour mousse polyuréthane en utilisant tout simplement le catalyseur adéquat:

|                                                                           |                     |              |                     |              |
|---------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------|---------------------|--------------|
| <b>Préparation du produit pour utilisation sur mousse de polyuréthane</b> | en poids:           |              | en volume:          |              |
|                                                                           | FL---M040/--CXX 100 |              | FL---M040/--CXX 100 |              |
|                                                                           | catalyseur          | FC---M191 30 | catalyseur          | FC---M191 40 |
|                                                                           | diluant             | DF---M001 40 | diluant             | DF---M001 50 |

### Caractéristiques Chimico-Physiques:

| Version   | Résidu Solide (%) | Poids Spécifique (g/cm <sup>3</sup> ) | Viscosité DIN 6 à 23° C (s) | Pot-life (h) |
|-----------|-------------------|---------------------------------------|-----------------------------|--------------|
| C02 Blanc | 75±2              | 1,440±0,03                            | 58±8                        | 3            |
| C01 Noir  | 68±2              | 1,330±0,03                            | 55±5                        | 3            |
| C22 Noyer | 59±2              | 1,300±0,03                            | 55±5                        | 3            |

### Caractéristiques d'Application

|                                |                            |
|--------------------------------|----------------------------|
| Nombre de couches conseillé    | max. 3                     |
| Quantité conseillée par couche | max.: 180 g/m <sup>2</sup> |
| Intervalle entre les couches   | min.: 1 h max.: 3 h        |

### Indications générales sur le cycle

| Séchage à 20°C et H.R. entre 45 et 65%: 150 g/m <sup>2</sup> |        | Séchage en tunnel: 150 g/m <sup>2</sup> |             |
|--------------------------------------------------------------|--------|-----------------------------------------|-------------|
| Hors poussière                                               | 10 min |                                         | Température |
| Sec au toucher                                               | 25 min | Flash Off                               | Ambiante    |
| Survernissage avec finition                                  | 12 h   | Air Laminaire                           | 50°C        |
| Ponçable                                                     | 10 h   | Refroidissement                         | Ambiante    |
| Empilable                                                    | 12 h   |                                         | 15 min      |

|                                 |                                                                                                                                       |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Préparation du substrat:</b> | M.D.F: Ponçage du support brut avec du papier grain 180<br>Mousse de polyuréthane: enlèvement soigné des résidus de l'agent détachant |
| <b>Survernissage:</b>           | Avec finitions de polyuréthane ou nitro                                                                                               |

**Catalyseurs alternatifs:**

|                                              |                                  |
|----------------------------------------------|----------------------------------|
| FC---M042 à 40% en poids<br>ou 50% en volume | Augmente la rapidité de séchage  |
| FC---M045 à 20% en poids<br>ou 30% en volume | Augmente l'élasticité du système |

**Diluants alternatifs:**

|           |                                                                             |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------|
| DF---M003 | Pendant l'été ou lorsque la température et l'humidité ambiante sont élevées |
| DF---M005 | Pour applications à rideau                                                  |

**Notes et avertissements**

Pas de limite de conservation. Après un stockage prolongé, vérifier la présence éventuelle de sédiments sur le fond du bidon et bien homogénéiser le produit avant sa mise en œuvre.