

## RENNER AQUA fond isolant 1comp., blanc YL-M263/-C02

Usage général pour extérieur

### Caractéristiques principales:

• Egrenage facile	• Haut pouvoir garnissant
-------------------	---------------------------

### Versionis:

YL---M263/--C02	Blanc
-----------------	-------

<b>Domaine d'utilisation :</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Fenêtres</li> <li>• Volets - Persiennes</li> <li>• Portes d'entrée</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mobilier de Jardin</li> <li>• Gloriettes et Claustras</li> <li>• Eléments bois des balcons</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Poutres</li> <li>• Lambris et bardages</li> <li>• Barrières et palissades</li> </ul>
<b>Méthode d'application:</b>	Pulvérisation manuelle ou automatique, airless ou airmix, avec ou sans électrostatique. Application horizontale ou verticale		
<b>Préparation du produit:</b>	Diluer avec 2 à 10% d'eau potable en fonction des caractéristiques du matériel d'application.		

### Caractéristiques physico-chimique (23°C)

Extrait sec (%)	60 ± 1
Masse volumique (g/cm <sup>3</sup> )	De 1,45 ± 0.03

### Conditions d'application

Epaisseur max (µm humides)	150
Nombre de couches conseillé	de 1 à 2
Quantité conseillée par couche	min: 125 µm max: 150 µm
Intervale entre couches.	min: 1 h max: 2 h
Rendement (m <sup>2</sup> /litre)	de 4 à 5

### Remarques générales sur le système d'application

Séchage à 23°C et humidité entre 45 et 65% - 150 µm	
Stockage à la vertical	16 heures
Egrenable	24 heures

Séchage en tunnel: 150 µm		
	Temperature	Temps
débullage	T.A.	15 minutes
Air chaud	30°C	60 minutes
refroidissement	T.A.	15 minutes
Stockage vertical	A la sortie du tunnel	
Egrenable	Le jour suivant	

### Preparation du support:

Au préalable le bois doit être préservé avec une teinte fongicide aqueuse de notre gamme de produit extérieur.

Instruction d'application:	dilution %	buse	Pression d'air (bar)	Pression du produit (bar)
Pistolet pneumatique	6 - 10	de 2 à 2,5	environ 4	--
Airmix	2 - 6	11- 13	de 0,5 à 1	de 80 à 120
Airless	2 - 6	11- 13	--	de 80 à 120

Nous recommandons l'utilisation d'un réchauffeur entre 30 et 40°C pour garantir une qualité constante tout au long de l'année.

<b>Egrenage :</b>	Manuel: • (240-280)	Orbital: • (240-280)	Automatique: • (240-280)	Brushing Machine: -
-------------------	---------------------	----------------------	--------------------------	---------------------

### Recouvrement :

Nous recommandons l'utilisation d'une finition aqueuse de notre gamme pour extérieur.

Pour plus d'informations relative aux revêtement aqueux, prière de se référer à notre guide général.

### Attention

<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bien mélanger avant utilisation</li> <li>• La péremption est de <u>18 mois</u> sous conditions de stockage comprises entre 5 et 35 °C;</li> <li>• Pendant l'application, il est nécessaire que l'environnement ainsi que le produit et le support soit à une température <u>supérieure à 15 °C</u>. Les films de vernis formés à des température trop faibles montrent des résistance chimique et mécanique inférieures aux qualités obtenues lors d'un séchage réalisé dans des conditions standards.</li> <li>• Les résidus de produits de vernissage (eau de rinçage, eau de cabine, oversprays de vernis) doivent être éliminés selon les règles en vigueur. Ces produits ne doivent en aucun cas être déversés dans les égouts.</li> <li>• Le matériel d'application doit être lavé avec de l'eau potable, aussitôt après utilisation. Lorsqu'il est nécessaire de décoller ou de nettoyer de vieilles traces de vernis, nous recommandons l'utilisation du <b>AY---M460</b>, en le laissant agir durant une nuit, puis de rincer avec de l'eau.</li> </ul>
---

Que faire ....	Additif	Dosage / Quantité	
		%	g. pour 25 litres
Si le produit sèche trop vite	<b>AY---M450</b>	1 - 2	de 250 à 500
Pour prévenir d'une attaque bactérienne dans un bidon entamé	<b>AY---M435</b>	0,100	25
Pour augmenter la thixotropie ou la viscosité	<b>AY---M456</b>	1 - 2	de 250 à 500
En cas de refus de silicone pour cause de pollution	<b>AY---M457</b>	0,200 - 1	de 50 à 250