



## YL---S255/--XXX

## HYBRID PRO Fond Thixo HYBRIDE pour extérieur

Renner Italia Spa - Via Ronchi Inferiore, 34 - 40061 MINERBIO (BO)

## Caractéristiques principales du produit :

• Bon ponçage	• Pas de soulèvement du poils
• Bon pouvoir couvrant	• Excellente adhérence

## Versions:

YL---S255/--C02	Blanc	YL---S255/--NTR	neutre		
-----------------	-------	-----------------	--------	--	--

<b>Utilisation recommandée:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Fenêtres</li> <li>Stores occultants</li> <li>Portes d'entrée</li> </ul>
<b>Méthode d'application:</b>	Pulvérisation manuelle et automatique, airless ou airmix, avec ou sans électrostatique. Pour les applications à la fois horizontales et verticales.
<b>Préparation du produit:</b>	Prêt à l'emploi. Diluer éventuellement avec de l'eau du robinet de 2 à 10 % en fonction des caractéristiques du système d'application ; la version ntr doit être pigmentée à hauteur de 3 % maximum avec EY---M690/--XXX

## Caractéristiques Physico-chimiques à 23°C

Résidu solide (%)	48 ± 1 NTR 54 ± 1 C02
Poids Spécifique (g/cm <sup>3</sup> )	1,22
Viscosité Brookfield (mPas)	20000 ± 5000

## Caractéristiques en application

Verticalité maximum (µm humides)	250 µm
N. conseillé de couches	de 1 à 2 couches
Quantité conseillée par couche	min: 125 µm max: 175 µm
Intervalle entre les couches	min: 4 h max: 8 h
Rendement métrique (m <sup>2</sup> /litres)	de 5 à 4

## Indications générales sur le cycle

Séchage à 23°C et UR% entre 45 et 65: 150 µm		Séchage en tunnel: 150 µm		
Empilable à la verticale	16 heures		Température	Temps
Ponçable	24 heures	Flash Off	T.A.	15 minutes
		Air Laminaire	30°C	60 minutes
		Refroidissement	T.A.	15 minutes
		Empilable à la verticale	À la sortie du four	
		Ponçable	Le jour suivant	

## Préparation du support:

Le bois doit être préalablement traité avec une lasure pigmentée à l'eau pour extérieur de la gamme AQUARIS.

Instructions en application:	Dilution %	Buse	Pression Air (bar)	Pression Vernis (bar)
Pistolet à godet	5 - 10	de 2 à 2,5	environ 4	--
Airmix	0 - 6	11- 13	de 0,5 à 1	de 80 à 120
Airless	0 - 6	11- 13	--	de 80 à 120

Il est recommandé d'utiliser un préchauffeur réglé entre 30 et 40 °C afin de garantir une qualité constante tout au long de l'année.

<b>Ponçage:</b>	Manuel: • (240-280)	Orbital: • (240-280)	Automatique: • (240-280)	Brosseuse: -
-----------------	---------------------	----------------------	--------------------------	--------------

## Recouvrement :

Appliquer une couche de finition pigmentée à l'eau pour extérieur de la gamme AQUARIS.

Pour plus d'informations sur l'application des produits à l'eau de notre gamme, demandez ou consultez notre guide.

## Remarques et avertissements

<ul style="list-style-type: none"> <li>Bien mélanger le produit avant utilisation.</li> <li>Si le produit est conservé dans des locaux où la température est comprise entre 5 et 35 °C, la durée de conservation est de 18 mois.</li> <li>Lors de l'application, la température du produit, du support et de l'environnement ne doit pas être inférieure à 15 °C. Les films qui se forment en dessous de cette température présentent des propriétés de résistance chimique et mécanique inférieures à la norme de qualité habituellement atteinte.</li> <li>Les résidus de peinture (eau de lavage, eau des cabines, peinture usagée) doivent être éliminés conformément à la réglementation en vigueur. Ne pas jeter les résidus dans les égouts.</li> <li>Les équipements doivent être lavés à l'eau immédiatement après utilisation. Si des films de peinture séchés doivent être éliminés, utiliser AY---M460, laisser agir toute une nuit, puis rincer à l'eau.</li> </ul>
--

Que faire ...	Ajouter	Dose d'emploi	
		%	Grammes pour 25 litres
si le fond sèche trop rapidement	AY---M450	1 - 2	da 250 a 500
pour rétablir la durée de conservation d'un produit utilisé	AY---M435	0,100	25
pour augmenter la thixotropie ou la viscosité du produit	AY---M455	0,100 – 0,400	da 25 a 100
si des marques dues à la pollution ambiante apparaissent	AY---M457	0,200 – 1	da 50 a 250