

RENNER 2K Acryl Klarlack JL-xxM375/-----

Produkteigenschaften:

- Keine Vergilbungsgefahr	- Mehrschichtlack – kann als Finish eingesetzt werden
- Hohe Abriebfestigkeit	
- Kann auch für gebleichtes Holz verwendet werden	

Version:

JL-05M375	Tiefmatt	JL-25M375	Matt	JL-50M375	Seidenglanz
------------------	-----------------	------------------	-------------	------------------	--------------------

Empfohlene Anwendung:	Allgemeine Innenanwendungen wie z.B. Möbel, Innenausbau etc.
Anwendungsmethode:	Becherpistole, Airless oder Airmix System mit automatischer- oder manueller Nutzung.
Produktvorbereitung:	2K: Mischverhältnis: 10:1 mit Härter FC---M070 Verdünner: DF-M003 (10% - 30%) oder ARTI Spezial Verdünner ST3000 (0988)

Chemische und physische Eigenschaften

Festkörper (%)	27 ± 1
Spezifisches Gewicht (g/cm ³)	0,920 ± 0,030
Viscosität DIN4 bei 20°C	28 ± 3
Topfzeit	16 Stunden

Anwendungseigenschaften

Empfohlene Applikation	max. 3 mal
Empfohlene Produktmenge pro Applikation	max: 150 g/m ²
Wartezeit zwischen den einzelnen Applikationen	min: 60 Minuten max. 12 Stunden
Ergiebigkeit / Liter	4 – 6 m ²

Technische Daten

Trocknung mit einer Temperatur von 20°C und rLF% zwischen 45 und 65: 100 g/m ²		Trocknung im Ofen: 100 g/m ²		
		Temperatur	Zeitraum	
Staubfrei nach	15 Minuten	Raumtemp.	15 Minuten	
Griffest nach	40 Minuten	50°C	50 Minuten	
Überlackierbar nach	3 Stunden	Raumtemp.	15 Minuten	
Schleifbar nach	3 Stunden			
Stapelbar nach	3 Stunden			

Untergrundvorbereitung:

Der Untergrund muss sauber, fett- und ölfrei sein. Die Holzfeuchtigkeit sollte zwischen 12-14% liegen. Die Holzoberfläche mit P150 bis P180 schleifen.

Applikationsart:	Verdünnung %	Düsengrösse	Luftdruck (bar)	Produktdruck (bar)
Fliessbecher	10 - 30	1.8 – 2.0	ca. 2 – 3	--
Airmix	10 - 30	11 - 13	1.0 – 1.5	80 bis 120
Airless	10 - 30	11 – 13	--	80 bis 120

Die ideale Raumtemperatur für die forcierte Trocknung liegt bei 30°C bis 40°C.

Schleifen:	von Hand • (220-240)	Exzenter • (220-240)	Maschinell • (220-240)	Bürstenmaschine • (220-240)
-------------------	----------------------	----------------------	------------------------	-----------------------------

Generelle Hinweise

- Vor Gebrauch gut aufrühren
- Kein Ablaufdatum – nach längerer Lagerzeit muss der Lack jedoch auf das Absetzen der Festkörper und des Mattierungsmittel kontrolliert werden. Es empfiehlt sich daher, das Produkt vor dem Gebrauch gut zu homogenisieren.
- Bei Zugabe von 20% Härter FC---M070 erzielt man eine bessere Ring- und Abriebfestigkeit sowie Beständigkeit. Bitte beachten: Langsamere Trocknung, glänzendere Oberfläche, geringere Topfzeit
- Bei gebleichten Hölzern erst nach 48 Stunden behandeln.