

RENNER 2K Vernis acrylique JL-xxM375/-----

Principales caractéristiques du produit :

<ul style="list-style-type: none"> Convient à l'application par pulvérisation et à l'application par rideau. Film non coloré Excellente dureté Non jaunissant Peut être appliqué sur le bois brut ou comme couche de finition. Convient aux bois blanchis 	<ul style="list-style-type: none"> Convient pour les systèmes de revêtement à pores ouverts (pour le chêne, le frêne), ou pour l'application de deux couches avec ponçage intermédiaire. JL-xxM375 a obtenu le classement M1 de réaction au feu (normatif français) sur des panneaux MDF classés M1, pour un grammage de deux couches de 120 g/m². JL-05M375 est certifié apte au contact alimentaire.
---	--

Versions :

JL-03M375	2 ±1 Gloss
JL-05M375	5 ±2 Gloss
JL-35M375	35 ±2 Gloss

JL-10M375	10 ±2 Gloss
JL-50M375	50 ±2 Gloss

JL-25M375	25 ±2 Gloss
JL-80M375	80 ±2 Gloss

Utilisation recommandée :	Pièces plates, tant en placage qu'en bois massif		
Méthodes d'application :	Par pulvérisation et revêtement de rideau		
Préparation du produit :	Par poids :		Par volume :
		JL-xxM375	100
	Durcisseur	FC---M070	10
	Diluant	DF---M002	30 - 50
		Même rapport que par poids	

Caractéristiques chimiques-physiques

Extrait sec (%)	27 ±1
Poids spécifique (g/cm ³)	0,920 ±0,030
Viscosité DIN 4 (s) à 23°C	33 ±3
Temps d'utilisation (h)	16 h

Caractéristiques de l'application

Nombre de couches conseillé	Max : 3
Quantité recommandée pour chaque couche (g/m ²)	Max : 150 g/m ²
Intervalle entre deux couches	Min : 1 h max : 12 h

Méthodes de séchage

Séchage à 20 °C et HR % entre 45 et 65 : 100 g/m²	
Hors poussière	15 minutes
Sec au toucher	40 minutes
Empilable	3 heures
Ponçable	3 heures
Recouvrable	3 heures

Séchage en tunnel : 100 g/m²		
	Température	Temps
Flash Off	Température amb.	15 minutes
Flux d'air laminaire	50 °C	50 minutes
Refroidissement	Température amb.	15 minutes

Remarques générales sur le système de revêtement

Préparation du substrat : L'auto scellant JL-xxM375 peut être appliqué directement sur du bois brut déjà poncé. Pour teindre la surface, utiliser les teintures à l'eau de la série TY---M003 ou les bases à solvant de la série TM--M007.

Durcisseur alternatif :

FC---M072/----- à 10% améliore le temps de séchage
 FC---M073/----- à 10% améliore encore plus le temps de séchage

Remarques générales

<ul style="list-style-type: none"> Pour améliorer la dureté et la résistance du film, ajoutez jusqu'à 20% du durcisseur FCM070. Le temps de séchage sera légèrement plus long et le film de revêtement aura un niveau de brillance plus élevé. Le temps d'utilisation sera légèrement plus court. En cas de bois blanchi, JL-xxM375 ne peut être appliqué qu'après un minimum de 48h après le traitement de blanchiment. Le produit est fortement résistant au processus de jaunissement. En cas de bois blanchi ou clair à protéger contre le jaunissement, nous recommandons d'ajouter au produit un ratio de 3 à 5% d'absorbant UV AF---M900. Attention : Utilisez la quantité recommandée. En cas d'application d'une mauvaise quantité ou d'un mauvais système de revêtement (pore), l'effet final de l'agent mat peut être non homogène (structure cellulaire). Le produit a une durée de conservation illimitée. Cependant, après un stockage prolongé, une certaine sédimentation peut se produire. Il est donc conseillé de bien homogénéiser le produit avant de l'utiliser.
