

Fiche technique

Pâte force décapante PRO

Description

Pâte décapante biodégradable sans CFC, à base de solvants, caractéristiques acide et compatible avec l'eau. Approprié pour le décapage des revêtements sur des surfaces en bois et en métal. Décape les revêtements en acrylique, poudre mixte, époxy, produit bicomposants, nitro, résine synthétique, peinture à base de l'huile et dispersion.

Application et domaine d'utilisation

Pâte décapante PRO peut être appliqué généreusement avec un pinceau souple, avec un rouleau ou avec un pistolet pulvérisateur. Durée d'action environ 10 – 60 minutes ou plus, dépend de la température, de l'épaisseur des couches et du type de vernis. Éliminer les couches de vernis ramollies au moyen d'une éponge, d'une spatule ou si cela est possible à haute pression. Vernis en couches épaisses et fortement pigmentés ayant besoin d'une répétition. En cas de couches extrêmement épaisses ou de peintures tenaces, nous suggérons l'utilisation d'une mince feuille de plastique afin de recouvrir le décapant et ainsi raccourcir considérablement le temps de décapage.

Attention: Ne jamais utiliser la haute pression sur des surfaces plaquées.

Traitement

Il est recommandé de nettoyer avec un diluant de nettoyage après l'utilisation du **pâte décapante PRO** sur des surfaces métalliques.

Données physiques-chimiques et valeurs caractéristiques

Apparence physique :	pâte
Odeur :	spécifique
Couleur :	jaunâtre
Début et domaine d'ébullition :	à partir de 76 jusqu'à > 205 °C
Point d'éclair :	environ < 10 °C
Densité (vers 20 °C) :	1.015 g/cm ³
Teneur en COV :	0.429 %
Température de traitement :	favorable vers +10 °C jusqu'à + 25 °C
Durée de stockage :	conserver au frais et au sec dans le récipient bien fermé au moins un an

Remarques

Notez que lors de l'utilisation de tenir compte aux règlements sur la protection des eaux, les prescriptions de prévention des incendies, aussi bien que la prévention de la SUVA concernant la manipulation de puissants solvants organiques.

Pour travailler toujours porter des gants ainsi que des vêtements de protection appropriés et assurer une bonne aération.

Ces informations précitées sont basées sur l'état actuel de nos connaissances et de notre expérience en techniques d'applications. En termes de diversités des surfaces et aux conditions de l'objet l'acheteur/l'utilisateur n'est pas déchargé de toutes ses obligations de vérifier nos produits de manière professionnelle sous sa propre responsabilité en vue de l'utilisation par rapport aux conditions d'objet respectives.

Aucune contrainte juridique ne pourra en découler. La présente fiche technique perd toute validité à la parution d'une nouvelle édition.