

Fiche Technique

Cire dure mate

Domaines d'application

- Pour la réparation de petits et moyens dégâts sur le bois, le plastique, le linoléum et les films TPO.
- Recommandé pour l'intérieur.

Caractéristiques du produit

- Un mélange de cires minérales de haute qualité avec des parties synthétiques, colorées avec des couleurs terre et oxyde.
- Solide et résistant à la charge.
- Bonne élasticité.
- Très bonnes propriétés d'adhérence.
- Les teintes sont miscibles entre elles lors de la fonte.
- Pas de luisance après l'incorporation.

Instructions d'utilisation

Éliminer les parties détachées et les éclats. Pour le bois véritable, enfoncer légèrement les bords endommagés avec l'égalisateur de chants 165 dans le sens des veines afin de créer une transition lisse dans la surface.

Pour les surfaces artificielles, découper les bords endommagés avec l'égalisateur de chants 165 en ligne droite vers le bas.

Faire fondre de petites portions de cire dure mate à l'aide de la pointe chauffée du fondeur électrique 440 (Schmelz-Kobold 440, niveau cire dure) ou du fondeur électrique 439 (Schmelz-Wichtel 439, niveau le plus petit) et remplir la zone endommagée. Enlever les excédents à chaud avec le bord avant du rabot à mastic 161500 ou après refroidissement (env. 1 min.) avec le rabot à peinture 163000. Un ajustement précis de la couleur peut être réalisé avec tous les produits de retouche König. La zone endommagée est protégée de la poussière et des salissures ou vitrifiée avec le Spray-König Ansatzlos PLUS ou le vernis transparent PLUS et le degré de brillance est éventuellement adapté.

Données du produit

Point de ramollissement :	85°C (ISO 2207)
Point de goutte :	90°C (DIN 51801)
Résistance mécanique :	bonne
Possibilité de vernir :	peut être recouvert avec toutes les peintures König
Adhérence :	bonne adhérence sur tous les plastiques, bois tendres et durs, le linoléum et les films TPO
Durée de stockage :	illimitée (dans le récipient d'origine fermé et à température ambiante)

Sécurité au travail / Conseils de sécurité

- La préparation n'est soumise ni à la réglementation sur les matières dangereuses ni à celle sur les substances dangereuses.

Instructions d'élimination

- Il n'y a pas de prescriptions particulières à respecter en matière d'élimination. Peut être éliminé avec les ordures ménagères.

Forme de livraison

20 x 4 cm, dans un carton
Teintes standard et spéciales

Ces informations sont fournies en toute bonne foi, ne doivent et ne peuvent être considérées que comme des conseils sans engagement et ne vous dispensent pas de vérifier vous-même si les produits que nous livrons sont adaptés aux applications prévues. Le cas échéant, les indications de procédé doivent être adaptées au cas par cas aux exigences spécifiques.