

## Fiche Technique

### Kerami-Fill

#### Domaines d'application

- Pour la remise en état de surfaces et d'arêtes endommagées dans la céramique, le carrelage (mat à très brillant), la pierre naturelle et la pierre de béton (mat).
- Recommandé pour l'intérieur.

#### Caractéristiques du produit

- Un mélange de cires minérales avec des parts de plastique et des charges spéciales. Teinté avec des couleurs terre et oxyde.
- Solide et résistant à la charge.
- Degré de brillance : mat.
- Très bonnes propriétés d'adhérence.
- Miscible avec d'autres produits de cire König.
- Les teintes sont miscibles entre elles lors de la fonte.
- Pas de luisance après l'incorporation.

#### Instructions d'utilisation

Enlever les pièces détachées et les éclats. La zone endommagée doit être propre, sèche et exempte de graisse.

Mélanger la teinte appropriée, puis appliquer le Kerami-Fill® dans la zone endommagée à l'aide d'un fondeur.

**Important :** ne pas régler le fondeur trop chaud, car les restes de cire peuvent brûler (décoloration). Enlever les excédents après refroidissement avec le rabot à mastic transparent 161149. Ne pas utiliser d'outils métalliques (par ex. rabot à laque 163000), car l'abrasion du métal provoque des décolorations. Le Kerami-Fill® peut être mélangé avec toutes les cires König. Une adaptation précise de la couleur peut être réalisée avec tous les produits de retouche König. Avec le Pinsel-Fix®, la zone endommagée est protégée de la poussière et de la saleté ou vitrifiée et, le cas échéant, le degré de brillance est adapté.

#### Données du produit

<b>Résistant à la chaleur :</b>	jusqu'à 2 h à 110 °C
<b>Résistance mécanique :</b>	très bonne
<b>Dureté de pénétration à la bille :</b>	Pénétration 0,1 - 0,5 (mm)
<b>Absorption d'eau :</b>	< 1%
<b>Possibilité de vernir :</b>	peut être recouvert avec toutes les peintures König
<b>Adhérence :</b>	bonne adhérence sur toutes les surfaces mentionnées
<b>Durée de stockage :</b>	1 année (dans le récipient d'origine fermé et à température ambiante)

#### Sécurité au travail / Conseils de sécurité

- Risque de brûlure lors de la manipulation.
- La préparation n'est pas soumise à l'obligation d'étiquetage selon la directive 67/548/CEE, article 23.
- Réservé à un usage professionnel.

#### Instructions d'élimination

- Il n'y a pas de prescriptions particulières à respecter en matière d'élimination. Peut être éliminé avec les ordures ménagères.

#### Forme de livraison

20 x 4 cm, dans un carton  
Teintes standard et spéciales

Ces informations sont fournies en toute bonne foi, ne doivent et ne peuvent être considérées que comme des conseils sans engagement et ne vous dispensent pas de vérifier vous-même si les produits que nous livrons sont adaptés aux applications prévues. Le cas échéant, les indications de procédé doivent être adaptées au cas par cas aux exigences spécifiques.