Fiche Technique

P-Patina

Domaines d'application

- Pour une recoloration faiblement lasurée de clair à foncé.
- Pour égaliser les petits dégâts de peinture.
- Pour égaliser les petites différences de couleur.
- Recommandé pour l'intérieur.

Caractéristiques du produit

- Lasurant.
- A base de NC.
- Réglage du degré de brillance "satiné".
- Résistance au PVC limitée (joints de fenêtres/portes).

Instructions d'utilisation

Bien agiter la boîte. Avant l'utilisation, tester la compatibilité avec la peinture et l'adhérence à un endroit peu visible.

Poncer ou atténuer impérativement au préalable les rayures et les traces d'abrasion dans la zone de la peinture avec du papier abrasif fin, à sec ou à l'eau. Les résultats les plus fins sont obtenus avec le dernier ponçage de la laine abrasive pour vernis 000. Appliquer plusieurs fois en fine couche. Distance de pulvérisation d'environ 30-40 cm.

Respecter un temps d'aération d'environ 5-10 minutes entre les opérations.

Données du produit

Hors poussière :	après env. 5-10 min.
Sec au toucher :	après 10-15 min.
Supports :	utilisable sur de nombreuses surfaces
Rendement :	le contenu d'une boîte de 400 ml permet de traiter environ 2-4 m ² en une fois.
Durée de stockage :	au moins 2 ans (dans le récipient d'origine fermé et à température ambiante)

Sécurité au travail / Conseils de sécurité

Pour les informations, voir l'étiquette et la fiche de données de sécurité.

Instructions d'élimination

- Les bombes aérosols König ne doivent être éliminées que lorsqu'elles sont entièrement vides, en suivant la voie prescrite. Vous obtiendrez des informations à ce sujet auprès du service de gestion des déchets compétent.
- Les restes de matériaux peuvent être éliminés selon le code déchet EAKV 150110 (emballages contenant des résidus de substances dangereuses ou contaminés par des substances dangereuses).
- Heinrich König & Co. KG se charge pour vous de l'élimination des bombes aérosols König si vous les renvoyez "franco domicile" à notre adresse.

Ces informations sont fournies en toute bonne foi, ne doivent et ne peuvent être considérées que comme des conseils sans engagement et ne vous dispensent pas de vérifier vous-même si les produits que nous livrons sont adaptés aux applications prévues. Le cas échéant, les indications de procédé doivent être adaptées au cas par cas aux exigences spécifiques.