Technisches Merkblatt PF Decklack

Einsatzbereich

- Zum deckenden Einfärben, speziell für Holz- und Kunststoffoberflächen im UNI-Bereich.
- Ein mobiles Sprüh-System für farbige Nach- und Beilackierung von Instandsetzungsarbeiten und Teilflächen.
- Für den Innen- und Außenbereich empfohlen.

Produkteigenschaften

- Pigmentierter Decklack auf Acryl-Basis.
- Schnell trocknend.
- Hohe Deckkraft.
- Überlackierbar mit allen König-Retuschier- und Sprühlacken.
- Gute Haftung auf vielen Lack- und Kunststoffoberflächen (nicht Weich-PVC!).
- Nur bedingt PVC-fest (Fenster-/Türendichtungen).
- Gute Lichtechtheit und Witterungsbeständigkeit (bei entsprechender Schichtstärke!).

Verarbeitungshinweise

Dose vor Gebrauch kräftig aufschütteln und Ventil kurz freisprühen. Vom hörbaren Aufschlag der Rührkugeln an gerechnet – noch mindestens 30 Sekunden schütteln. Vorgang während der Verarbeitung wiederholen. Bei Raumtemperatur verarbeiten – nicht auf kalte, heiße oder feuchte (Ober)flächen sprühen. Bei Fenster und Türen nicht im Dichtungsbereich einsetzen.

Die zu behandelnde Fläche vorher kurz mit Schleifpapier trocken, Körnung 240/280 anschleifen, um Verschrammungen und Abrieberscheinungen zu egalisieren. Abschließenden Feinschliff mit Lackschleifwolle 000 bzw. Schleifvlies, Körnung 1500 durchführen. Danach Schleifrückstände gründlich entfernen. Bei stehenden Flächen in mehreren dünnen Schichten arbeiten. Abluftzeit zwischen den einzelnen Beschichtungsvorgängen ca. 20 Minuten. Glanzgradabweichungen abschließend durch Übersprühen mit Ansatzlos PLUS anpassen.

Achtung: Je größer der Sprühabstand zur Fläche, desto "feiner" ist die Lackaufbringung (weniger Glanz). Je dichter der Sprühabstand zur Fläche, desto "nasser" ist die Lackaufbringung (mehr Glanz) – damit verlängert sich auch die Trocknungszeit.

Produktdaten

Empfohlene Verarbeitung: bei 18-25°C und 55-65% rLF
Staubtrocken: nach ca. 15-20 Minuten
Griffest: nach ca. 30 Minuten
(Werte abhängig von Raumtemperatur und Schichtstärke)
Ergiebigkeit: Der Inhalt einer 400 ml Dose reicht bei einmaliger Behandlung für ca. 2 m².
Lichtechtheit: gut
Witterungsbeständigkeit: gut
Lagerfähigkeit: mindestens 2 Jahre (im geschlossenen Originalgebinde und stehend bei Raumtemperatur)

Arbeitssicherheit / Sicherheitsratschläge

Angaben dazu siehe Etikett und Sicherheitsdatenblatt.

Entsorgungshinweise

- König-Sprühdosen nur in völlig entleertem Zustand auf dem vorgeschriebenen Weg entsorgen. Informationen hierzu gibt Ihnen das zuständige Abfallwirtschaftsamt.
- Materialreste können nach Abfallschlüssel-Nr. EAK 150110 – *Verpackungen, die Rückstände gefährlicher Stoffe enthalten oder durch gefährliche Stoffe verunreinigt sind* – entsorgt werden.
- Heinrich König & Co. KG übernimmt die Entsorgung von Sprüh-König-Dosen für Sie, wenn Sie diese "frei Haus" an die unten aufgeführte Adresse zurücksenden.

Diese Informationen erfolgen nach bestem Wissen, sollen und können nur unverbindlich beraten und befreien Sie nicht von eigenen Prüfungen der von uns gelieferten Produkte auf ihre Eignung für die beabsichtigten Anwendungen. Gegebenenfalls müssen Verfahrensangaben im Einzelfall den speziellen Anforderungen angepasst werden.