

Technisches Merkblatt

AQUA Füllspachtel

Einsatzbereich

- Zum Füllen feiner Rissbildungen und offener Fugen von 1-3 mm Tiefe.
- Geeignet für unbehandeltes oder grundiertes Furnier- bzw. Massivholz, Laminat, MDF, Metall.
- Für den Innenbereich empfohlen. – Im Außenbereich muss überlackiert werden.

Produkteigenschaften

- Farbiger, cremiger 1-Komponenten-Spachtel.
- Alle Farben sind untereinander mischbar.
- Trocknungszeit: ca. 30-60 Minuten.
- Hitzebeständig bis 100°C.

Verarbeitungshinweise

Sollte einer der 10 Standard-Farbtöne nicht passen, auf dem Mischbrett mehrere Farbtöne aufbringen und mit dem Arbeitsspatel gewünschten Farbton anmischen. Den farblich angemischten Füllspachtel in die Schadstelle einbringen (geeignet für Befüllungstiefe 1-3 mm).

Achtung: In zwei Etappen arbeiten.

1. Arbeitsgang: Spachtelmasse fest eindrücken.

2. Arbeitsgang: Stelle etwas überfüllen (Spachtel erhaben überstehen lassen).

Nach dem Trocknen (Trockenzeit: 30-60 Min. – mit einem Föhn ca. 5-10 Min.) werden die Überstände mit dem Lack-Hobel entfernt und mit Schleifpapier, trocken (180-240er Körnung) nachbearbeitet. Bei kritischen Oberflächen (geschlossenporig) mit König Micro Schleif-Leinen Körnung 1.800-12.000 (sehr fein) nachschleifen. Mit Sprüh-König Ansatzlos PLUS wird die Schadstelle vor Staub und Schmutz geschützt (Sprühabstand ca. 30-40 cm). Der Spachtel ist mit allen König-Lacken überlackierbar.

Hinweis: Bei ausreichender Überlackierung mit Klarlack PLUS (Schichtdicke bilden!) ist sogar Witterungsbeständigkeit gegeben.

Produktdaten

Temperaturbeständigkeit: bis 100°C

Mechanische Festigkeit: gut

Aushärtezeit: Bei einer Schichtdicke von 1-3 mm 30-60 Minuten. Bei "Föhn-Unterstützung" ca. 5-10 Min.

Untergrund: unbehandeltes / grundiertes Furnier- bzw. Massivholz, Laminat, MDF, Metall

Überlackierbarkeit: mit allen König-Lacken überlackierbar

Haftung: gut bis sehr gut auf allen o.g. Untergründen

Lagerfähigkeit: mindestens 1 Jahr (im geschlossenen Originalgebinde und bei Raumtemperatur)

Vor Frost schützen!

Arbeitssicherheit / Sicherheitsratschläge

- Das Gemisch ist als nicht gefährlich eingestuft im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP].

Entsorgungshinweise

- Nur restentleerte bzw. ausgetrocknete Gebinde in den Hausmüll geben.
- Materialreste können nach Abfallschlüssel EAKV 080112 (Farb- und Lackabfälle mit Ausnahme derjenigen, die unter 080111 fallen) entsorgt werden.

Diese Informationen erfolgen nach bestem Wissen, sollen und können nur unverbindlich beraten und befreien Sie nicht von eigenen Prüfungen der von uns gelieferten Produkte auf ihre Eignung für die beabsichtigten Anwendungen. Gegebenenfalls müssen Verfahrensangaben im Einzelfall den speziellen Anforderungen angepasst werden.