

Renner Natureffekt (Rohholzoptik) JO-00M294

Produkteigenschaften:

<ul style="list-style-type: none"> • Farbloser 2K • Keine Vergilbung 	<ul style="list-style-type: none"> • Kein Anfeuern oder Verfärben • Gutes Porenbild
<ul style="list-style-type: none"> • Besonders geeignet für helle Hölzer (wie z.B. Fichte, Birke, Ahorn, Lärche etc.) 	

Glanzgrade:

JO---00M294	2 ± 1 Glanzgrad
-------------	-----------------

Empfohlene Verwendung:	Allgemeine Innenanwendungen wie z.B. Möbel, Innenausbau etc.
Anwendungsmethode:	Becherpistole, Airless oder Airmix System mit automatischer- oder manueller Nutzung.
Produktvorbereitung:	Härter: FC-M070 (Mischverhältnis: 10:1) / Verdünner: DF-M003 (10% bis max. 30%) oder ARTI-Spezial-Verdünner ST3000 (0988) (10% bis max. 30%)

Chemische und physische Eigenschaften

Festkörper (%)	13 ± 1
Spezifisches Gewicht (g/cm ³)	0,95 ± 0,030
Viskosität DIN4 (bei 23°C)	25 ± 3
Topfzeit	8 Stunden

Anwendungseigenschaften

Empfohlene Applikation	2 mal
Empfohlene Produktmenge pro Applikation (g/m ²)	max. 150 g/m ²
Wartezeit zwischen den einzelnen Applikationen	min. 60 min.

Technische Daten

Trocknung bei einer Temperatur von 20°C und rLF% zwischen 45 und 65: 100 g/m ²		Trocknung im Ofen: 100 g/m ²		
Staubfrei nach	10 Minuten		Temperatur	Zeitraum
Griffest nach	30 Minuten	Staubfrei	Raumtemp.	15 Minuten
Stapelbar nach	4 Stunden	Trocknungszeit im Ofen	50° C	50 Minuten
Überlackierbar nach	4 Stunden	Abkühlung	Raumtemp.	15 Minuten

Untergrundvorbereitung:

Der Untergrund muss sauber, fett- und ölfrei sein. Die Holzfeuchtigkeit sollte zwischen 12-14% liegen. Die Holzoberfläche mit P150 bis P180 schleifen.

Applikationsart:	Verdünnung %	Düsengrösse	Luftdruck (bar)	Produktdruck (bar)
Fließbecher	10% bis max. 30%	1.6 - 1.8	ca. 2 – 3	--
Airmix	10% bis max. 30%	11 - 13	1.0 – 1.5	80 bis 120
Airless	10% bis max. 30%	11 - 13	--	80 bis 120

Die ideale Raumtemperatur für die forcierte Trocknung liegt bei 30°C bis 40°C.

Schleifen:	von Hand • (220-240)	Exzenter • (220-240)	Maschinell • (220-240)	Bürstenmaschine • (220-240)
-------------------	----------------------	----------------------	------------------------	-----------------------------

Generelle Hinweise

- Vor der Anwendung gut mischen
- Kein Ablaufdatum – nach längerer Lagerzeit muss der Lack jedoch auf das Absetzen der Festkörper und des Mattierungsmittel kontrolliert werden
- Unbedingt Muster anfertigen!
- Keine Benetzung