

Renner Effet Bois Naturel (optique de bois brut) JO-00M294

Caractéristiques du produit:

<ul style="list-style-type: none"> • Vernis incolore bi-composant • Non jaunissant • Idéal pour le vernissage des bois clairs tels qu'épicéa, bouleau, érable, mélèze, etc. 	<ul style="list-style-type: none"> • Non intensifiant ou décolorant • Conserve l'aspect naturel du bois
--	---

Degrés de brillance:

JO-00M294	2 ± 1 degré de brillance
-----------	--------------------------

Domaine d'application:	applications générales à l'intérieur, par exemple meubles, aménagement intérieur, etc.
Modes d'application:	pistolet à godet, système Airless ou Airmix en pulvérisation automatique ou manuelle
Préparation du produit:	durcisseur: FC-M070 (mélange: 10:1) / diluant: DF-M003 (10 à 30 %) ou diluant spécial ARTI 0988 (10 à 30 %)

Propriétés chimiques et physiques

Corps solides (%)	13 ± 1
Poids volumique (g/cm ³)	0,95 ± 0,030
Viscosité DIN4 (à 23° C)	25 ± 3
Vie en pot	8 heures

Spécificités d'application

Nombre de couche recommandé	2
Quantité conseillée par couche (g/m ²)	max. 150 g/m ²
Temps d'attente entre chaque couche	min. 60 min.

Données techniques

Séchage à une température de 20° C et un taux d'humidité relative de l'air entre 45 et 65 %: 100 g/m²		Séchage en four: 100 g/m²		
Hors poussière après	10 minutes			
Sec au toucher après	30 minutes			
Empilable après	4 heures			
Recouvrable après	4 heures			
		Température	Durée	
		Hors poussière	ambiante	15 minutes
		Temps de séchage en four	50° C	50 minutes
		Refroidissement	ambiante	15 minutes

Préparation du support:

Le support doit être propre, exempt de graisse et d'huile. Le taux d'humidité du bois devrait se situer entre 12-14 %. Poncer la surface boisée avec une granulation P150 à P180.

Type d'application:	Dilution %	Diamètre de buse	Pression de l'air (bar)	Pression du produit (bar)
Pistolet à godet	10 à 30 %	1.8 – 2.0	env. 2 – 3	--
Airmix	10 à 30 %	11 - 13	1.0 – 1.5	80 à 120
Airless	10 à 30 %	11 – 13	--	80 à 120

La température ambiante idéale pour un séchage accéléré est comprise entre 30° C et 40° C.

Ponçage:	manuel • (220-240)	excentrique • (220-240)	mécanique • (220-240)	ponceuse à brosse • (220-240)
-----------------	--------------------	-------------------------	-----------------------	-------------------------------

Remarques générales

<ul style="list-style-type: none"> • Bien remuer le produit avant l'emploi • Aucune date de péremption - mais après un stockage prolongé le vernis doit toutefois être contrôlé quant aux éventuels dépôts formés par les corps solides et l'agent de matage. • Faire un essai au préalable ! • Effet non mouillant
