JL-05M379

Klarer, matter Acryl-Selbstversiegler - Natürlicher Holzeffekt

Allgemeine Produkteigenschaften:

<ul style="list-style-type: none"> Kann auf blankem Holz oder als Decklack aufgetragen werden 	<ul style="list-style-type: none"> Schützt die Oberfläche des Substrats vor Vergilbung
<ul style="list-style-type: none"> Ergibt eine ungefärbte Schicht 	<ul style="list-style-type: none"> Geeignet für gebleichtes Holz
<ul style="list-style-type: none"> Ausgezeichnete Härte 	<ul style="list-style-type: none"> Behält den natürlichen Holzton bei
<ul style="list-style-type: none"> Angenehme Oberfläche 	<ul style="list-style-type: none"> Geringe Farbunterschiede des Substrats werden ausgeglichen
<ul style="list-style-type: none"> Nicht vergilbend 	<ul style="list-style-type: none"> Geeignet für die Beschichtung heller Hölzer wie Birke, Fichte, Ahorn, wenn ein natürliches Ergebnis gewünscht wird

Versionen:

JL-05M379	5 ± 1 Glänzend
------------------	-----------------------

Empfohlene Anwendung:	Flache Teile, sowohl aus Furnier als auch aus Massivholz		
Anwendungsmethode:	Durch Sprüh- und Vorhangbeschichter		
Produktvorbereitung:	Nach Gewicht:		Nach Volumen:
		JL-05M379	100
	Härter	FC---M070	10
	Verdünner	DF---M002	20-30
	Gleiches Verhältnis wie nach Gewicht		

Physikalisch-chemische Eigenschaften

Trockenmassegehalt (%)	9 ± 1
Dichte (g/cm ³)	0,910 ± 0,030
Viskosität DIN 4 (s) bei 23°C	40 ± 3
Topfzeit (h)	24 h

Merkmale der Anwendung

Anzahl empfohlener Schichten	max: 2
Empfohlene Mengen für jede Schicht (g/m ²)	max: 100 (g/m ²)
Zeitabstand zw. den Schichten	min: 2 h max: 5 h

Allgemeine Informationen über den Zyklus

Trocknung bei 20 °C und RH zwischen 45 und 65 %: 100 g/m ²		Trocknung im Tunnel: 100 g/m ²		
			Temperatur	Zeit
Staubfrei	5 Minuten	Flash Off	Umgebungstemp.	15 Minuten
Berührungstrocken	30 Minuten	Laminarer Luftstrom	50 °C	50 Minuten
Stapelbar	4 Stunden	Abkühlung	Umgebungstemp.	15 Minuten
Schleifbar	4 Stunden			
Überstreichbar	4 Stunden			

Vorbereitung des Substrats: Kann direkt auf blankes, bereits geschliffenes Holz aufgetragen werden.

Allgemeine Hinweise

- Zur Verbesserung der Härte und der Schichtbeständigkeit, fügen Sie bis zu 20% des Härters FCM070 hinzu. Die Trocknungszeit verlängert sich geringfügig und die Lackschicht erhält einen höheren Glanzgrad. Die Topfzeit wird etwas kürzer sein.
- Bei der Anwendung auf gebleichtem Holz mindestens 48 Stunden nach der Bleichung warten.
- Nicht geeignet als Decklack für geschlossen-porige Beschichtungssysteme
- Nicht geeignet für dunkles Holz oder nussbaumfarbige Hölzer
- Achtung! Verwenden Sie die empfohlene Menge. Bei falscher Dosierung oder falschem Beschichtungssystem (Pore) kann die Endwirkung des Mattierungsmittels inhomogen sein (Zellstruktur)
- Dieses Produkt ist auch als 80 Glanz JL-80M379 erhältlich.
- Das Produkt ist unbegrenzt haltbar. Nach längerer Lagerung kann es jedoch zu einer gewissen Setzung kommen. Es ist daher ratsam, das Produkt vor der Verwendung gut zu homogenisieren.