

## Renner Naturmatt aufhellend JO-00M372

2K Lösemittellack mit geringer Anfeuerung

### Produkteigenschaften:

<ul style="list-style-type: none"> <li>Naturholzeffekt mit aufhellender Wirkung</li> <li>Keine Vergilbung</li> <li>Besonders geeignet für helle Hölzer (wie z.B. Fichte, Birke, Ahorn, Lärche etc.)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Gute Lichtbeständigkeit</li> <li>Gutes Porenbild</li> </ul>
--	--

### Glanzgrade:

JO---00C372	2 ± 0.5 Glanzgrad
-------------	-------------------

<b>Empfohlene Verwendung:</b>	Allgemeine Innenanwendungen wie z.B. Möbel, Innenausbau etc.
<b>Anwendungsmethode:</b>	Becherpistole, Airless oder Airmix System mit automatischer- oder manueller Nutzung.
<b>Produktvorbereitung:</b>	Härter: FC-M070 (Mischverhältnis: 10:1) / Verdüner: 2K (10 bis 40%)

### Chemische und physische Eigenschaften

Festkörper (%)	21 ± 2
Spezifisches Gewicht (g/cm <sup>3</sup> )	0,94 ± 0,030
Viskosität DIN4 (bei 20°C)	90 ± 4

### Anwendungseigenschaften

<b>Empfohlene Applikation</b>	2 mal
Empfohlene Produktmenge pro Applikation (g/m <sup>2</sup> )	min. 120 g/m <sup>2</sup> max. 150 g/m <sup>2</sup>
Wartezeit zwischen den einzelnen Applikationen	min. 2 Std. max. 4 Std.

### Technische Daten

Trocknung bei einer Temperatur von 20°C und rLF% zwischen 45 und 65: 100 g/m <sup>2</sup>	
Staubfrei nach	10 Minuten
Griffest nach	30 Minuten
Stapelbar nach	4 Stunden

Trocknung im Ofen: 100 g/m <sup>2</sup>		
	Temperatur	Zeitraum
Staubfrei	Raumtemp.	15 Minuten
Trocknungszeit im Ofen	50° C	50 Minuten
Abkühlung	Raumtemp.	15 Minuten

### Untergrundvorbereitung:

Der Untergrund muss sauber, fett- und ölfrei sein. Die Holzfeuchtigkeit sollte zwischen 12-14% liegen. Die Holzoberfläche mit P150 bis P180 schleifen.

Applikationsart:	Verdünnung %	Düsengrösse	Luftdruck (bar)	Produktdruck (bar)
Fließbecher	10 – 40	1.8 – 2.0	ca. 2 – 3	--
Airmix	10 – 40	11 - 13	1.0 – 1.5	80 bis 120
Airless	10 – 40	11 – 13	--	80 bis 120

Die ideale Raumtemperatur für die forcierte Trocknung liegt bei 30°C bis 40°C.

<b>Schleifen:</b>	von Hand • (220-240)	Exzenter • (220-240)	Maschinell • (220-240)	Bürstenmaschine • (220-240)
-------------------	----------------------	----------------------	------------------------	-----------------------------

### Generelle Hinweise

- Vor der Anwendung gut mischen
- Nicht geeignet für dunkle Hölzer (wie z.B. Nussbaum) oder dunkel gebeizte Hölzer**
- Kein Ablaufdatum – nach längerer Lagerzeit muss der Lack jedoch auf das Absetzen der Festkörper und des Mattierungsmittel kontrolliert werden