

Renner Naturmatt JO-00M378

2K Lösemittellack mit geringer Anfeuerung

Produkteigenschaften:

• Naturholz Effekt	• Gute Lichtbeständigkeit
• Keine Vergilbung	• Gutes Porenbild
• Für alle Holzarten sowie gebleichte Hölzer geeignet	

Glanzgrade:

JO-00M378	0 Glanzgrad
-----------	-------------

Empfohlene Verwendung:	Allgemeine Innenanwendungen wie z.B. Möbel, Innenausbau etc.
Anwendungsmethode:	Becherpistole, Airless oder Airmix System mit automatischer- oder manueller Nutzung.
Produktvorbereitung:	Härter: FC-M070 (Mischverhältnis: 10:1) / Verdünner: 2K (10 bis 30%)

Chemische und physische Eigenschaften

Festkörper (%)	22 ± 2
Spezifisches Gewicht (g/cm ³)	0,91 ± 0,030
Viskosität DIN4 (bei 20°C)	20 ± 3

Anwendungseigenschaften

Empfohlene Applikation	2 mal
Empfohlene Produktmenge pro Applikation (g/m ²)	min. 130 g/m ² max. 160 g/m ²
Wartezeit zwischen den einzelnen Applikationen	min. 2 Std. max. 4 Std.

Technische Daten

Trocknung bei einer Temperatur von 20°C und rLF% zwischen 45 und 65: 100 g/m ²	
Staubfrei nach	10 Minuten
Griffest nach	30 Minuten
Stapelbar nach	4 Stunden

Trocknung im Ofen: 100 g/m ²		
	Temperatur	Zeitraum
Staubfrei	Raumtemp.	15 Minuten
Trocknungszeit im Ofen	50° C	50 Minuten
Abkühlung	Raumtemp.	15 Minuten

Untergrundvorbereitung:

Der Untergrund muss sauber, fett- und ölfrei sein. Die Holzfeuchtigkeit sollte zwischen 12-14% liegen. Die Holzoberfläche mit P150 bis P180 schleifen.

Applikationsart:	Verdünnung %	Düsengrösse	Luftdruck (bar)	Produktdruck (bar)
Fliessbecher	10 – 40	1.8 – 2.0	ca. 2 – 3	--
Airmix	10 – 40	11 - 13	1.0 – 1.5	80 bis 120
Airless	10 – 40	11 – 13	--	80 bis 120

Die ideale Raumtemperatur für die forcierte Trocknung liegt bei 30°C bis 40°C.

Schleifen:	von Hand • (220-240)	Exzenter • (220-240)	Maschinell • (220-240)	Bürstenmaschine • (220-240)
-------------------	----------------------	----------------------	------------------------	-----------------------------

Härterzusatz:	FC-M021 • durch den Zusatz von 5% wird der Natureffekt des Holzes verbessert.
----------------------	---

Generelle Hinweise

<ul style="list-style-type: none"> • Vor der Anwendung gut mischen • Kein Ablaufdatum – nach längerer Lagerzeit muss der Lack jedoch auf das Absetzen der Festkörper und des Mattierungsmittel kontrolliert werden
--