

Technisches Merkblatt

Olesol-Beize

Produktbeschreibung

Schnelltrocknende, flüssige, gebrauchsfertige Lösemittelbeizen, für grobporige Hölzer, mit porenbetontem Rustikaleffekt.

Kein aufrauen der Holzoberfläche, sehr gute UV-Beständigkeit.

Überlackierbar mit allen Lacksystemen.

Technische Daten

Bezeichnung:	Olesol-Beize	
Dichte:	ca. 0,9 g/cm ³ , rezeptabhängig	
Viskosität:	ca. 12 Sek.	DIN 4 mm / 20 °C
Frostempfindlich:	nein	
Haltbarkeit:	12 Monate	ungeöffnet, bei 15 - 25°C

Verarbeitung

Auftragstechnik: Satt auftragen mit Becherpistole oder Beizpinsel, Überschuss mit Vertreiberpinsel oder Trikotballen abnehmen

Verdünner	Viskosität DIN 4	Auftragsmenge
NS3500	12 Sek.	40 – 50 g/m ²

Vor Gebrauch gründlich aufrühren!

Auftragsmenge Beize:

40 - 60 g/m² aufspritzen

100 - 120 g/m² aufspritzen, einreiben und leicht einpolieren

-- Trocknung

Methode	Temperatur	Trocknungszeit
Staubtrocken / Griffest	20 °C	2 Stunden
	50 °C	ca. 10 Minuten

Alle angegebenen Trockenzeiten beziehen sich auf eine Raumtemperatur von 20°C, 65% rel. Luftfeuchte und ausreichender Be- und Entlüftung. Höhere Temperaturen bewirken eine Beschleunigung, tiefere Temperaturen (nicht unter 15°C) führen zu einer Verzögerung der Trocknung.

Sicherheitshinweis

Bei Lagerung und Verarbeitung technische Information und Sicherheitsdatenblatt beachten! Sicherheitsdatenblatt gibt Auskunft über Inhaltsstoffe, die ein Gefahrenpotenzial beinhalten. Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich. Alle aufgeführten Angaben gelten als Richtlinie. Viele Faktoren, die nicht in unserer Hand liegen, beeinflussen das Lackierergebnis.

Stets Probebeizung durchführen!

Tonet AG
Bodenackerstrasse 27
4657 Dulliken
+41 62 295 09 11
verkauf@tonet.ch
www.tonet.ch

Kompetenz in Holzoberflächen.
Compétence pour surfaces en bois.