

TECHNISCHES DATENBLATT

PLURAFOAM Extreme

Verwendungsbereiter Einkomponenten-Polyurethan-Pistolenschaum für verschiedene Bauanwendungen, z. B. Abdichtung von Fugen und Durchführungen, Installation von Fenster- und Türrahmen, Wärme- und Lärmdämmung. Niedriger Aushärtungsdruck und mässige Nachexpansion vermeiden eine Deformation von Bauelementen. Haftet gut auf den meisten Materialien wie Holz, Beton, Stein, Putz, Metall, PVC und Styropor

Hauptvorteile

- Feuerbeständigkeitseigenschaften - B2 Brandklasse nach DIN 4102-1
- Hohe Wärme- und Lärmdämmwerte
- Niedriger Aushärtungsdruck und mässige Nachexpansion vermeiden eine Deformation von Bauelementen

Anwendungsbereiche

- Installation von Fenster- und Türrahmen
- Abdichtung von Wärme- und Lärmdämmplatten
- Isolierung von Durchführungen
- Abdichtung und Verbindung von Fugen
- Reduzierung der Auswirkung von Wärmebrücken

Anwendungsanleitung

Anwendungstemperatur

Lufttemperatur während der Anwendung: +5 °C bis +30 °C, beste Ergebnisse bei +20 °C.

Dosentemperatur während der Anwendung: +5 °C bis +25 °C, beste Ergebnisse bei +20 °C.

Vorbereitung der Oberfläche

Staub, lose Partikel und Fett von den Oberflächen entfernen. Trockene Untergründe anfeuchten, um bessere Ergebnisse zu erzielen. Angrenzende Oberflächen mit Papier, Folie oder einem anderen geeigneten Material schützen.

Anwendungsmethode

Die Dose mindestens 20 Mal kräftig schütteln. Die Schaumdose in senkrechter Position halten und die Pistole an die Dose schrauben, dabei mit einer Hand den Pistolengriff halten und mit der anderen Hand die Dose drehen. Sicherstellen, dass die Pistole beim Drehen nicht in Richtung anderer Personen zeigt. Beim Anschrauben der Dose an die Pistole das Ventil nicht nach unten halten und die Pistole nicht auf die Dose drehen. Die Dose umdrehen und mit dem Auftragen des Schaums beginnen. Die Schaumausgabe kann durch den Abzugshebel der Pistole reguliert werden.

Beim Auftragen von Schaum in Schichten zwischen den einzelnen Schichten leicht anfeuchten.

Reinigung

Nicht ausgehärteter Schaum kann mit Aceton, ausgehärteter Schaum mechanisch entfernt werden.

Technische Daten

Eigenschaften	Wert	Einheit
Klebfreizeit (TM 1014)	6-10	min
Schnittzeit (TM 1005)	<30	min
Völlig ausgehärtet in Fuge, 3x5cm (+23 °C)	<8	h
Aushärtungsdruck (TM 1009, angefeuchtete Oberflächen)	<2	kPa
Nachexpansion (TM 1010)	<80	%
Dichte in Fuge, 3x10cm (WGM106)	15-19	kg/m ³
Dimensionsbeständigkeit (TM 1004)	<2	%
Temperaturbeständigkeit von ausgehärtetem Schaum	-50...+90	°C
Brandklasse von ausgehärtetem Schaum (DIN 4102-1)	B2	
Zugfestigkeit/Dehnung (TM 1018, trockene Oberflächen)	>60 / 14	kPa / %
Zugfestigkeit/Dehnung (TM 1018, angefeuchtete Oberflächen)	>60 / 13	kPa / %
Druckfestigkeit (TM 1011, angefeuchtete Oberflächen)	>20	kPa
Scherfestigkeit (TM 1012, angefeuchtete Oberflächen)	>35	kPa
Wärmeleitfähigkeit (EN 12667, TM 1020)	0,033	W/(m·K)
Schalldämmmass R _{st,w} (EN ISO 10140)	62	dB
Wasserdampfdurchlässigkeit (EN 12086)	<0,06	mg/(m·h·Pa)
Schaumausbeute in Fuge, 3x5 cm (WGM107), per 750 ml Füllmenge	17	m
Schaumausbeute (TM 1003), per 750 ml Füllmenge	65	l

Die angegebenen Werte wurden bei +23 °C und 50 % relativer Luftfeuchtigkeit ermittelt, wenn dies nicht anders angegeben ist. Diese Werte können abhängig von Umweltfaktoren wie Temperatur, Feuchtigkeit und Untergrundtyp variieren.

Aufbewahrung und Haltbarkeit

Die garantierte Haltbarkeit beträgt 12 Monate ab Herstellungsdatum bei Aufbewahrung in der ungeöffneten Verpackung an einem kühlen und trockenen Ort bei einer Temperatur zwischen +5 °C und +30 °C. Die Schaumdosen dürfen nicht bei Temperaturen über +50 °C, in der Nähe von Wärmequellen oder in direktem Sonnenlicht gelagert werden. In Senkrechtstellung lagern und transportieren.

Einschränkungen

Der Schaum haftet nicht an Teflon, Polyethylen und Silikonoberflächen. Ausgehärteter Schaum ist empfindlich gegenüber UV-Licht und direktem Sonnenlicht und muss deshalb mit undurchsichtigem Dichtmittel, Füllmaterial, Farbe oder einem sonstigen Material bedeckt werden.

Sicherheitsvorschriften

Nur in gut belüfteten Räumen verwenden. Während der Anwendung nicht rauchen! Bei Bedarf Schutzmittel verwenden. Für Kinder unzugänglich aufbewahren.

Für mehr Informationen lesen Sie das Etikett und das Sicherheitsdatenblatt.