



# YM---C191/-----

## AQUARIS Primer auf Wasserbasis für Außenbereiche farblos

Renner Italia Spa - Via Ronchi Inferiore, 34 - 40061 MINERBIO (BO)-Tel +39.0516618211-Fax +39.0516606312; www.renneritalia.com

**Besondere Produkteigenschaften:**

- Hervorragendes Eindringen in das Holz dank der Rezeptur mit einem innovativen Öl
- Enthält eine speziell entwickelte Mischung verschiedener Pilzbekämpfungsmittel mit breitem Wirkungsspektrum (0,3% IPBC und 1% Propiconazol, 0,4% Permethrin) Wirksame Vorbeugung gegen Bläuepilze und Fäulnis, Holzwurm und Termiten
- Verringert das Aufrichten des Holzhaars zum leichteren Bürsten
- Verbessert die Formbeständigkeit von Holz (reduziert das Schwinden und Quellen von Holz)
- Gute Gleichmäßigkeitskraft unter Beibehaltung leuchtender Farbtöne

**Ausführungen:**

YM---C191/-----	Farblos			
-----------------	---------	--	--	--

<b>Empfohlene Verwendung:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Fenster</li> <li>• Verdunkelungsbildschirme</li> <li>• Eingangstüren</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Gartenmöbel</li> <li>• Gartenlaube</li> <li>• Balkone</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Unterdachträger</li> <li>• Perlinierungen für Außenbereiche</li> <li>• Decking</li> </ul>
<b>Auftragsverfahren:</b>	Flow-Coating, Tauchwanne, Pinsel und Rolle		
<b>Vorbereitung des Produkts:</b>	Gebrauchsfertig. Wenn es erforderlich ist, Schmutzspuren im Produkt (Holzmehl, inkompatibles Material) entfernen, einen 75-Mikron-Beutel verwenden.		

**Chemisch-physikalische Eigenschaften bei 23°C**

Festkörpergehalt (%)	2 ± 1
Spezifisches Gewicht (g/cm <sup>3</sup> )	1,010 ± 0,030
Viskosität DIN 2 (s)	48 ± 2
pH	7,0 - 8,0

**Anwendungsspezifische Eigenschaften**

Empfohlene Anzahl Aufträge	1
Empfohlene Menge	min: 30 g/m <sup>2</sup> max: 50 g/m <sup>2</sup>
Ergiebigkeit (m <sup>2</sup> /Liter)	von 12 bis 18

**Allgemeine Angaben zur Anwendung**

<b>Trocknung bei 23°C und UR% zwischen 45 und 65:</b>	<b>65 g/m<sup>2</sup></b>
Überlackierbar	von 2 bis 4 Std

**Untergrundvorbereitung:**

Das Holz muss gut ausgetrocknet sein (12-14% Feuchtigkeit). Den Untergrund des Holzes sorgfältig säubern und sämtliche Fett-, Wachs- oder Harzspuren entfernen. Zum Schleifen von Holz empfehlen wir Schleifpapier mit Körnung 150.

**Anweisungen für die Anwendung:**

Pinsel: Verwenden Sie Pinsel mit synthetischen oder Mischfasern. Flow-Coating: Membranpumpe verwenden. Tauchwanne: Nur Behälter aus Edelstahl (z. B. AISI 304) verwenden.

<b>Eventuelles Schleifen:</b>	Manuell: • (220-240)	Umlaufend:	Automatisch:	Maschinenbürste: • (220-240)
-------------------------------	----------------------	------------	--------------	------------------------------

**Überlackierung:**

Überlackierbar mit den Produkten auf Wasserbasis für den Außenbereich aus dem AQUARIS-Sortiment, zu denen Imprägniermittel, Zwischenprodukte, gesprühte Grundierungen und (sowohl transparente als auch pigmentierte) Beschichtungen gehören.

Weitere Informationen zur Lackierung mit Produkten auf Wasserbasis unserer Produktpalette können Sie unserem Leitfaden entnehmen, den Sie gerne bei uns anfordern können.

**Hinweise und Warnungen**

- Das Produkt vor dem Gebrauch gut durchmischen.
- Das Produkt ist **18 Monate haltbar**, wenn es in Räumen mit Temperaturen zwischen **5 und 35°C** aufbewahrt wird.
- Sowohl für das Produkt als auch für den Untergrund und die Umgebung dürfen die Temperaturen nicht unter 15°C liegen. Die Filme, die sich bei Temperaturen unter 15°C bilden, besitzen eine chemische und mechanische Beständigkeit, die unter dem normalerweise erreichbaren Qualitätsstandard liegen.
- Die Verarbeitungsabfälle (Spülwasser, Kabinenwasser, Altack) müssen unter Beachtung der geltenden Vorschriften entsorgt werden. Die Abfälle nicht über die Kanalisation entsorgen.
- Die Auftragsgeräte müssen nach dem Gebrauch sofort mit Wasser gewaschen werden. Sollte es nötig sein, trockene Lackschichten abzutragen, **AY--M460** auftragen und eine Nacht lang wirken lassen, anschließend mit Wasser abspülen.