



Renner Italia S.p.A.
Via Ronchi Inferiore, 34
40061 Minerbio (BO)

EF---M370/-XXXX

Pulver für Metalleffekt

Ausführungen:

C40	Zinn
C46	Gold
C53	Bronze
C66	Kupfertöne

C75	Magnetit
FC53	Feine Bronzetöne
FC78	Feine Messingtöne

• Leicht einzufüllen	• Gute Ergiebigkeit
• Für den Poliervorgang schleifbar.	• Mit Acryl-Bindemitteln und auf solchen auf Wasserbasis verträglich.

Empfohlene Verwendung:	• Zum Einfärben der Acryl-Bindemittel JW---M379/--NTR und Bindemitteln auf Wasserbasis YW---M079/--NTR
Produktverwendung:	Anwendungsmenge EF---M370/XXXXX: JW---M379/--NTR 100 ANTEILE EF---M370/-XXXX 100 ANTEILE FC---M070 10 ANTEILE Anwendungsmenge EF---M370/XXXXX: YW---M079/--NTR 100 ANTEILE EF---M370/-XXXX 100 ANTEILE YC---M404 15 ANTEILE EF---M370/--C75 ist im folgenden Verhältnis anzuwenden: CXX 60-70% C75 40-30% Zum Erhalt von verschiedenen Flüssigmetall-Farbtönen können alle Farben der anderen Pulver in jedem beliebigen Verhältnis miteinander vermischt werden.
Unter 10' langem Rühren mit Schraubenrad in das jeweilige Trägermittel untermischen	
Anschließend härten mit: FC---M070 Zyklus auf Lösungsmittelbasis Oder YC---M404 Zyklus auf Wasserbasis	

Allgemeine Angaben zur Anwendung

Trocknung bei 20°C und rF% zwischen 45 und 65: 100 g/m ²		Trocknung im Tunnel: 100 g/m ²	
		Temperatur	Zeit
Staubtrocken	5'	Ablüften	Umgebung 15'
Keine Abdrücke	30'	Laminare Luftströmung	50 °C 50'
Stapelfähig	24 h	Abkühlung	Umgebung 15'
Schleifbar	24 h		
Überlackierbar	24*-48*Std		

24*Std- Mit matten oder glänzenden Acryl-Finish oder auf Wasserbasis

48*Std Mit AF---C295/-----

Untergrundvorbehandlung: Kann direkt auf MDF oder dunkle Holzarten aufgetragen werden, die zuvor mit Acryl-Grundierung auf Wasser- oder Polyurethanbasis isoliert und mit Schleifmittel der Körnung 320 zuvor gut angeschliffen wurden.

Hinweise und Warnungen

- An einem kühlen, trockenen Ort in dicht verschlossenen Gebinden lagern.

Zum Erzielen unterschiedlicher Farbeffekte können Metallpulver allein oder gemischt zur Anwendung kommen.

Es folgen Formeln und Darstellungen einiger Effekte:

SILBER : EF M370 C40

GOLD : EF M370 C46

TECHNISCHES DATENBLATT

Fassung 07 vom 14.12.2023

KUPFERTÖNE : EF M370 C66

BRONZE : EF M370 C53

WARMES SILBER : EF M370 C40 : EF M370 C53 - 1:1

ALTGOLD : EF M370 C46 : EF M370 C75 - 1:1

ANTI-K-BRONZE : EF M370 C53 : EF M370 C75 - 1:1

KAKAO-BRONZE : EF M370 C66 : EF M370 C75 - 1:1

GOLD-BRONZE: EF M370 C46 : EF M370 C66 - 1:1

BLEIFARBEN: EF M370 C40 : EF M370 C75 - 1:1

