Produktbeschreibung

Schnelltrocknender, pigmentierter 2K-PUR-Lack auf Acrylharzbasis mit sehr guter Haftung auch auf kritischen Trägermaterialien. Hochwertige Pigmente und Bindemittel gewährleisten eine hervorragende Lichtbeständigkeit und Farbstabilität. Geeignet für die deckende Lackierung hochwertiger Möbeloberflächen im Küchen-, Sanitär-, Wohn- und Schlafbereich sowie im Innenausbau.

Der ausgehärtete Lackfilm ist gegen chemische und mechanische Einwirkungen außerordentlich widerstandsfähig.

Er erfüllt die Anforderungen der DIN 68861 Beanspruchungsgruppe 1B, EN 71-3 (Migration bestimmter Elemente) und ist speichel- und schweißecht nach früherer DIN 53160. Der Lackfilm ist PVC-fest. In allen RAL, NCS und Sondertönen lieferbar.

Technische Daten

Bezeichnung :	Glanz	Seidenglanz	Matt	Tiefmatt
Artikel-Nr. :	SH3011-xxxx9	SH3011-xxxx5	SH3011-xxxx3	SH3011-xxxx1
Glanz (Gardner 60°):	> 80	75 - 80	25 - 30	10 - 12
Festkörper :	40 - 55 %	40 - 55 %	40 - 55 %	40 - 55 %

Viskosität : 40 - 45 Sekunden

DIN 4 mm / 20°C

Frostempfindlich : nein

Haltbarkeit : 12 Monate

ungeöffnet, bei 15 - 25 °C

Verarbeitung

Härter	Menge*	Verdünner	Viskosität DIN 4	Auftragsmenge	Topfzeit
SV3000 (06111)	10	ST3001 (0989)	10 - 25 Sek. spritzen	100 - 120 g/m ²	8 Stunden
			30 - 35 Sek. giessen		

*) zu 100 Teilen Lack nach Volumen

Vor Gebrauch gründlich aufrühren!

Bei dunkel gebeizten Tönen oder dunklen Furnieren ist eine Verschleierung möglich.

Trocknung

Methode	Temperatur	Trocknungszeit	Bemerkungen
Lufttrocknung	20 °C	2 - 3 Stunden	schleifbar
		24 Stunden	stapelbar

Alle angegebenen Trockenzeiten beziehen sich auf eine Raumtemperatur von 20°C, 65% rel. Luftfeuchte und ausreichender Be- und Entlüftung. Höhere Temperaturen bewirken eine Beschleunigung, tiefere Temperaturen (nicht unter 15°C) führen zu einer Verzögerung der Trocknung.

Sicherheitshinweis

Bei Lagerung und Verarbeitung technische Information und Sicherheitsdatenblatt beachten! Sicherheitsdatenblatt gibt Auskunft über Inhaltsstoffe, die ein Gefahrenpotenzial beinhalten. Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich. Alle aufgeführten Angaben gelten als Richtlinie. Viele Faktoren, die nicht in unserer Hand liegen, beeinflussen das Lackierergebnis.

Stets Probelackierung durchführen!