

## Produkt - Datenblatt

### H-Rundprofile, grau

Materialtyp	:	Polyurethanschaumstoff	
Materialbasis	:	Polysterschaum offenzellig	
Rohdichte	Kg / m <sup>3</sup> :	ca. 20,0 +/- 2	DIN EN ISO 845
Zugfestigkeit	kPa :	100	DIN EN ISO 1798
Bruchdehnung	% :	ca. 60 - 70	DIN EN ISO 1798
Stauchhärte bei 40 % Verformung	kPa :	ca. 6,5	DIN EN ISO 3386-1
Druckverformungsrest % bei 50 % Verformung	:	10 - 50	DIN EN ISO 1856 C
Farbe	:	Grau	
Lieferform	:	Stangenware 1 m	