FICHE TECHNIQUE

Produit	Papier kraft, brun, 40 g/m² lisse d'un côté, techn. exempt de chlore et d'acide 100 % fibres vierges, non blanchi	
Grammage (g/m²)	40 g/m²	
Épaisseur	66 µm	
Résist. à la traction, longitudinal	4.7 kN/m	ISO 1924/3
Résist. à la traction, transversal	2.0 kN/m	ISO 1924/3
Résistance à l'éclatement	204 kPa	ISO 2758
Cobb 60"	24 g/m²	ISO 535

Dimensions	300 mm x env. 600 m par rouleau
Contact alimentaire	Convient au contact alimentaire direct (voir déclaration de conformité)
Élimination	Recyclable, peut être jeté avec le papier usagé ordinaire. Biodégradable, incinérable sans émissions dans des installations appropriées

Tonet AG
Aarefeldstrasse 18
4658 Däniken

+41 62 295 09 11
verkauf@tonet.ch
www.tonet.ch

Kompetenz in Holzoberflächen.
Compétence pour surfaces en bois.