



Renner Italia S.p.A.  
Via Ronchi inferiore, 34  
40061 MINERBIO (BO)

# YO 05M718

## Bicouche hydro, bois naturel

### Principales caractéristiques du produit :

• Anti-jaunissant	• Excellent étalement et dessin du pore
• Maintient la couleur naturelle du bois	• Long pot-life

### Versions :

05M718	4 gloss transparent				
--------	---------------------	--	--	--	--

Conseils d'utilisation :	• Meubles	• Vantaux	• Portes
Méthodes d'application :	Au pistolet		
Préparation du produit :	Catalyser à 5-10% avec YC M404 ou avec le même pourcentage de YC M402, en mélangeant très bien le catalyseur à l'aide d'un agitateur mécanique.		

### Caractéristiques physico-chimiques (23 °C)

Résidu solide (%)	25 ± 2
Poids spécifique (g/cm <sup>3</sup> )	1,030 ± 0,030
Viscosité DIN 8 (s)	20 ± 5
pH	entre 7,5 et 8,5

### Caractéristiques d'application

Verticalité maximale (µm humides)	130
Nombre de couches conseillé	2
Quantités recommandées pour chaque couche (g/m <sup>2</sup> )	min: 80 max: 130
Rendement mètres (m <sup>2</sup> /litres)	7 - 12

### Informations générales sur le cycle

Séchage à 20°C et HR% entre 45 et 65: 100 g/m <sup>2</sup>		Séchage en tunnel : 100 g/m <sup>2</sup>		
Hors poussière	60 minutes		Température	Temps
Maniable	2 heures	Flash Off	30 °C	15 minutes
Survernissable	4 heures	Air Laminare	45 °C	45 minutes
Empilable	24 heures	Refroidissement	20 °C	20 minutes
		Empilable	A la sortie du tunnel	

**Préparation du support :** Poncer soigneusement le fond avec du papier abrasif grain 240 - 280.

**Instructions d'application :** Additionner avec 5-10% de YC M404 ou YC M402 en mélangeant énergiquement pendant une minute (avec mélangeur mécanique si possible). En été diluer avec de l'eau ou du **AY M062** pour améliorer l'application et l'étalement. S'il devient nécessaire de vernir à nouveau un support déjà traité avec ce produit (par exemple pour obtenir un effet bois naturel) il faut bien poncer préalablement.

**Catalyse :** après catalyse, YO-05M718 doit être utilisé dans les 3 heures suivantes, après quoi il devra être préparé à nouveau.

Pour des informations complémentaires concernant la peinture avec notre gamme de produits hydro, demander ou consulter notre guide.

### Remarques et avertissements

- Bien mélanger le produit avant chaque utilisation.
- Si le produit est conservé dans des pièces où les températures sont comprises entre 5 e 35°C, le délai d'expiration est de 18 mois.
- Lors de la procédure d'application, il est nécessaire d'avoir, et pour le produit et pour le support et l'environnement, une température non inférieure à 15°C. Les pellicules qui se forment en dessous de cette température ont une résistance chimique et mécanique inférieure à la norme de qualité que l'on peut généralement obtenir.
- Les déchets de peinture (eaux de lavage, eaux de cabines de peinture, boues de peinture) doivent être éliminés dans le respect des règles en vigueur. Ne pas jeter les déchets dans les égouts.
- Le matériel doit être lavé à l'eau tout de suite après utilisation. Dans le cas où l'on devrait enlever des pellicules sèches de peinture, utiliser **AY M460**, en le laissant agir toute la nuit, puis rincer à l'eau.

Que faire ...	Ajouter	Doses d'emploi	
		%	Grammes pour 25 litres
Pour améliorer la distension	<b>AY M062</b>	0,5 - 2	de 125 à 250
Si des cratères de pollution de l'environnement se forment	<b>AY M457</b>	0,2 - 1	de 50 à 250